


テクニカルインフォメーション

プロファイラーホワイト(厚膜仕様)



2 液型プライマーフィラー(厚膜仕様)

製品分類: C 2.3

製品説明

プロファイラーホワイトを使用して、厚塗りする必要がある場合の製品仕様について説明します。

付加情報

プロファイラーブラックを使用する事により、グレースェードを作成する事が出来ます。ベースコートに適したグレースェードを選択して下さい。スピードフラッシュ/スピードフラッシュ S は厚膜仕様には使用出来ません。

技術特性

固形分 73 % ± 2	比重 1.660 - 1.760 g / cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 24 ヶ月

使用方法

使用前に、よく攪拌してください。

つやが消えるまで、塗装間でフラッシュオフタイムを取ってください。乾燥前のセッティングタイムは不要です。

下地 / 前処理 / クリーニング

洗浄: PK 700 または PK 900

研磨: 鋼板は P 80、アルミニウムは P 150 - P 180、亜鉛鋼板と耐溶剤性の旧塗膜は P 240

洗浄: PK 1000

生地鋼板の露出面積が広い場合、ユーロフィルを塗装してからフィラーを塗布。






本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015





テクニカルインフォメーション

プロファイラーホワイト(厚膜仕様)

	プロファイラーホワイト(厚膜仕様): D 70 / D 80: FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100% (vol.) 25% (vol.) 25% (vol.)	100 g 14 g 13 g
	塗膜粘度(20°C): ISO 4 カップ: DIN 4 カップ:	50 – 65 秒 20 – 24 秒	
	ポットライフ:	20°C で 1 時間	
	HVLP 重力式スプレーガン: 汎用重力式スプレーガン:	1.7 – 1.9 mm 1.6 – 1.8 mm	0.7 bar (先端) 2.0 – 2.5 bar
	塗装回数: 膜厚:	3 – 4 回 100 – 200 μm	
	乾燥時間(20°C 以下): 乾燥時間(60°C):	一晩 40 分	

仕上げ

	空研ぎ:	P 400
	水研ぎ:	P 800

安全に関する注意

2004 / 42 / IIB (cII) (540) 539: 製品分類: IIB.cII RFU での EU 制限値は 540 g/L

本製品の VOC 含有量は 539 g/L

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。