

乾燥促進用希釈剤

製品分類: **C 5**

製品説明

垂直面に使用する RAPIDCLEAR C 2570E eSense の乾燥を促進するための添加剤です。

追加情報

SPEEDFLASH SA 2120E eSense は、使用する製品の化学反応を促進するため、研磨やポリッシング工程、また取り付け作業を開始するまでの待ち時間を、短縮することができます。エネルギーを節約するためクリアーコートに 60°C 以下で乾燥するボディーショップに特にお勧めの商品です。SPEEDFLASH SA 2120E eSense は、狭い範囲の補修にも特に適しています。

技術特性

固形分 ~ 1.0 %	比重 0.820–0.920 g/cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 36 ヶ月

使用方法


SPEEDFLASH SA 2120E eSense の添加量は、標準の混合比に記載のシンナーの量と同じです。

下地 / 前処理 / クリーニング

SPEEDFLASH SA 2120E eSense が使用されている製品のテクニカルデータシートを参照してください。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.mpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33)(0) 3 44 77 77 77, 01/2018



	<p>RAPIDCLEAR C 2570E eSense 300% vol. H 2550E eSense 100% vol. SPEEDFLASH S A 2120E eSense 100% vol. 塗装前に十分攪拌して下さい。</p>							
	SPEEDFLASH S A 2120E eSense はポットライフを短くします。							
	SPEEDFLASH S A 2120E eSense が使用されている製品のテクニカルデータシートを参照してください。							
	SPEEDFLASH S A 2120E eSense が使用されている製品のテクニカルデータシートを参照してください。							
	<p>RAPIDCLEAR C 2570E eSense</p>	<table border="1"> <tr> <td>20°C</td> <td>40°C</td> <td>60°C</td> </tr> <tr> <td>3 – 4 時間</td> <td>30 分</td> <td>10 – 15 分</td> </tr> </table>	20°C	40°C	60°C	3 – 4 時間	30 分	10 – 15 分
20°C	40°C	60°C						
3 – 4 時間	30 分	10 – 15 分						

仕上げ

安全に関する注意

本製品には、取り除けない0.1µm未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用してください。