

自然乾燥速乾クリヤー

製品分類: **C 4**

### 製品説明

#### アジア太平洋地域のみ販売品

R-M ベースコート/クリヤーコートシステム用の 2 液型速乾クリヤー。1-3 枚のパネル補修用。20°C 自然乾燥時の速乾性、非常に良好な研磨性、良質な仕上がりを持った製品です。

### 付加情報

スポット補修の場合、ボカシ部分が完全に硬化している事をポリッシュ作業前に確認してください。IR乾燥を推奨。

### 技術特性

固形分 44 % ± 2	比重 0.900 – 1.100 g/cm <sup>3</sup>
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 36 ヶ月

### 使用方法

ご使用前によく攪拌して使用して下さい。

### 下地 / 前処理 / クリーニング








TURBOTOP C 1577 は、DIAMONT / ONYX HD に使用可能です。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 09/2019



## TURBOTOP C 1577

	<b>TURBOTOP C 1577</b> <b>H 1577</b>	100% (vol.) 50% (vol.)
	<b>塗料粘度(20°C):</b> ISO 4 cup: DIN 4 cup:	20 – 30 秒 14 – 16 秒
	<b>ポットライフ:</b>	20°C で 1.5 時間
	<b>汎用重力式スプレーガン</b> <b>HVLP 重力式スプレーガン</b>	1.3 – 1.4 mm      2.0 bar 1.3 mm              0.7 bar (先端)
	<b>塗装回数:</b> <b>膜厚:</b>	ミディアムコートで 2 回 40 – 60 μm
	<b>フラッシュオフ</b>	塗装の間で 0 – 2 分
	<b>乾燥時間( 20°C)</b>	40 分
	<b>磨き作業</b> 20°C 乾燥時	40 分

### 仕上げ

### 安全に関する注意

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。  
業務用向けに限定された製品です。  
これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用してください。