

ONYX INTERIOR

A 2610

1-laag systeem (zonder blanke lak)

Toepassing: Toevoeging voor ONYX HD voor de reproductie van een mat of zijde mat uiterlijk (waarover blanke lak niet noodzakelijk is).

Opmerkingen: Voor gebruik nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag.

Opslagtemperatuur 5-45 °C

Houdbaarheid 24 maanden



Reiniging

Reinigen met PK 2000. Schuren met P400 (schuren van de filler, oplosmiddel bestendige oude laklagen) Reinigen met PK 2000. Alternatief: aan te brengen op R-M nat-in-nat filler of sealer.

VOC ready for use 800 g/l

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(e)(840)800: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 800 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

ONYX INTERIOR

A 2610

1-laag systeem (zonder blanke lak)



Mengverhouding

100 Parts by vol

ONYX HD kleur* met ONYX HD INTERIOR
Vervang het aandeel HB002 in de ONYX HD mengformule door ONYX HD INTERIOR met dezelfde hoeveelheid.
*Mengformules die HB 100, HYDROMIX, of MIXINGBASE W bevatten, kunnen niet worden gebruikt met ONYX HD INTERIOR.



Verharder

5 Parts by vol

A 2210 Waterborne basecoat activator



Verdunning

60 Parts by vol

SC 820 Verdunning, kort
SC 850 Verdunning, medium
R 2100 Verdunner, kort
R 2200 Verdunning, medium
R 2300 Verdunning, lang

Verwerkingstijd 20°C 4 uur



HVLP spuitpistool



Nevelreducerend spuitpistool

Vernevelingsdruk

0,7 bar

Spuitopening

1,4-1,5

Aantal lagen

Uni kleuren 2 - 3 (20-25 µm)
Metallic of parelmoer kleuren 1 of 2 + 1 nevelaag (12-15 µm)

Uitdamptijd 20°C

Laten drogen tot mat na iedere laag.

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/II B(e)(840)800: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 800 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



ONYX INTERIOR

A 2610

1-laag systeem (zonder blanke lak)

Droging



Droging bij 20 °C 15 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(e)(840)800: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 800 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

