Technische informatie

# ProtectTOP

## C 2A84

## Clear coat, scratch resistant

| | |
|---|---|
| **Toepassing:** | Advance Series - Blanke lak voor ONYX HD basislak. |
| **Eigenschappen:** | Krasvaste blanke lak voor een hoge oppervlakte bescherming. |
| **Opmerkingen:** | Verharder en verdunning kunnen aangepast worden aan de temperatuur en de grootte van het object. |

| | |
|---|---|
| **Vaste stof** | 61 % |
| **Dichtheid** | 0,9-1,05 g/cm³ |
| **Opslagtemperatuur** | 5-45 °C |

| | | **2:1+10 %** | |
|---|---|---|---|
| | **Mengverhouding** | 100 Vol. % | C 2A84 Clear coat, scratch resistant |
| | **Verharder** | 50 Vol. % | H 2A14 Topcoat hardener, fast<br>H 2A24 Topcoat hardener, medium<br>H 2A34 Topcoat hardener, slow |
| | **Verdunning** | 10 Vol. % | R 2A14 Thinner, fast<br>R 2A24 Thinner, medium<br>R 2A34 Thinner, slow |
| | **Spuitviscositeit 20°C** | DIN 4: 19-23 s<br>ISO 4: 45-60 s | **Verwerkingstijd 20°C** 2 uur |

**Veiligheidsaanwijzing:**
**2004/42/IIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm
Uitsluitend voor professioneel gebruik
Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



Perfection made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry

# ProtectTOP

## C 2A84

## Clear coat, scratch resistant

| | | HVLP spuitpistool | Nevelreducerend spuitpistool |
|---|---|---|---|
| **Spuitdruk** | **bar** | 2 | 2 |
| **Vernevelingsdruk** | **bar** | 0,7 | |
| **Spuitopening** | | 1,3-1,5 | 1,3-1,4 |
| **Aantal lagen** | | 2 | |
| **Uitdamptijd 20°C** | **min** | 3-5 min. uitdampen tussen het spuiten van de lagen. Geen uitdamptijd voor het drogen nodig. | |
| **Laagdikte:** | **µm** | 40-60 | |
| **Opmerkingen** | | Alternatief: 1 ½ laag (zonder uitdamptijd tussen de lagen). | |

| | **Droging** | |
|---|---|---|
| | **Droging bij 20 °C** | 10 uur |
| | **Droging bij 60 °C** | 30 min |
| | **Infrarood (korte golf)** | 8 min |
| | **Aanvullende informatie** | Droogtijden kunnen beïnvloed worden door keuze van verharder, verdunning en applicatie. |

**Nabewerking** Polijsten kan na het drogen op de aangegeven droogtijden en na het afkoelen van het object.

**Veiligheidsaanwijzing:**
**2004/42/IIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm
Uitsluitend voor professioneel gebruik
Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



Perfection made simple

R-M

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry