

DIAMONT

DIAMONT Basecoat Line Basislak voor twee-laags systeem

Toepassing:	Basislak voor reparatie van twee-laags autolaksystemen (metallic, pearl effect en uni kleuren)
Opmerkingen:	Voor gebruik nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag. Bij hogere temperaturen wordt BC 030 geadviseerd. Let op: indien de laagdikte meer dan 35 µm bedraagt (meer dan 4 lagen bv. meerkleurensysteem), dient men 5% H9000 toe te voegen aan de basis lak.

Vaste stof	21 - 38 ± 2 %
Opslagtemperatuur	5-45 °C
Houdbaarheid	60 maanden



Reiniging

Reinigen met PK 700 of PK 2000. Schuren met P400 (schuurfiller en doorgeharde oplosmiddelbestendige oude laklagen). Reinigen met PK 700 of PK 2000. Alternatief: breng R-M nat-in-nat filler of sealer aan.

Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



DIAMONT

DIAMONT Basecoat Line Basislak voor twee-laags systeem



Mengverhouding

100 Parts by vol DIAMONT Basislak voor twee-laags systeem



Verdunning

60 Parts by vol BC 020 (15°C – 25°C)
BC 030 (>25°C)



Spuitviscositeit 20°C

DIN 4: 14-15 s
ISO 4: 22-25 s

Verwerkingstijd 20°C

24 uur



HVLP spuitpistool



Nevelreducerend spuitpistool

Spuitdruk

2 bar

Vernevelingsdruk

0,7 bar

Spuitopening

1,3-1,5

1,3-1,4

Aantal lagen

Uni kleur: 2 (15-20 µm)
Metallic en pearl effect kleur: 2 + 1 nevillaag (15 µm)

Uitdamp tijd 20°C

5 min

Nabewerking

Na uitdampen breng R-M blanke lak nat in nat aan.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

