

ONYX HD

HB 002

Variant ONYX ACTIVATOR

Toepassing:

- ONYX HD ACTIVATOR wordt gebruikt voor speciale toepassingen volgens advies van autofabrikanten of bij gebruik van luchtdrogende blanke lak waarbij ONYX HD ACTIVATOR in de basislak noodzakelijk is.
- Additief voor uni-ONYX HD kleuren die als voorkleur worden gebruikt bij meerlaags kleuren, dit verbetert de hardheid en afplakbaarheid.

Opmerkingen:

Voor gebruik nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag.

Opslagtemperatuur

5-45 °C



Reiniging

Reinigen met PK 2000. Schuren met P400 (schuren van de filler, oplosmiddelbestendige oude laklagen). Reinigen met PK 2000.

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(d)(420)419: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

ONYX HD

HB 002
Variant ONYX ACTIVATOR

Mengverhouding 100 Vol. %

Verharder 5 Vol. %

Verdunning 80 Vol. %

ONYX HD mengkleuren (volgens formule)*

Meng zorgvuldig de ONYX HD basiskleuren volgens formule en zorgvuldig oproeren.

* Mengformules die HB 100, HYDROMIX, MIXINGBASE W bevatten kunnen niet worden gebruikt met ONYX HD ACTIVATOR.

A 2210 Waterborne basecoat activator

Voeg ONYX HD ACTIVATOR toe en zorgvuldig oproeren .

HB 032 HYDROMIX

Voeg HYDROMIX toe, nogmaals zorgvuldig oproeren. Zeven voor gebruik.

Verwerkingstijd 20°C 30 min

HVLP spuitpistool

Nevelreducerend spuitpistool
Vernevelingsdruk 0,7 bar

Spuitopening 1,4-1,5

Aantal lagen 1 – 2 (spuit tot gedekt) plus effectlaag.
 Voor sommige kleuren kan een extra laag noodzakelijk zijn.

Uitdampstijd 20°C Na iedere laag laten uitdampen tot mat.

Laagdikte: 20-25 µm

Veiligheidsaanwijzing:
2004/42/IIIB(d)(420)419: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

 De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.


ONYX HD

HB 002

Variant ONYX ACTIVATOR

Droging



Droging bij 20 °C 15 min

Droging bij 60 °C 10 min

Aanvullende informatie

De droogtijd hangt af van de omstandigheden en de gebruikte apparatuur.

Nabewerking

Breng de aanbevolen R-M blanke lak aan. ONYX HD is overspuitbaar, mits men zich houdt aan de aangegeven droogtijden.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(d)(420)419: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

