

ONYX HD

HB 006 TROPIC

Variant ONYX ACTIVATOR

Toepassing:

- Het gebruik van ONYX HD ACTIVATOR in ONYX HD basislak wordt door autobiefabrikanten voor speciale applicaties geadviseerd.
- Additief voor uni-kleuren ONYX HD zoals uni basislak welke gebruikt wordt als ondergrond kleur in ONYX HD 3-laagsystemen. Verbeterd de afplakbaarheid van uni-kleuren.

Opmerkingen:

Voor gebruik nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag.

Opslagtemperatuur

5-45 °C



Reiniging

Reinigen met PK 2000. Schuren met P400 (schuren van de filler, oplosmiddelbestendige oude laklagen). Reinigen met PK 2000.

Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

ONYX HD

HB 006 TROPIC

Variant ONYX ACTIVATOR



Mengverhouding 100 Parts by vol

ONYX HD mengkleuren (volgens formule)*
Meng zorgvuldig de ONYX HD basiskleuren volgens formule en roer deze.

* Mengformules die HB 100, HYDROMIX, MIXINGBASE W bevatten kunnen niet worden gebruikt met ONYX HD ACTIVATOR.



Verharder 5 Parts by vol

A 2210 Waterborne basecoat activator
Voeg ONYX HD ACTIVATOR toe en roer zorgvuldig.



Verdunning 80 Parts by vol

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical
Voeg HYDROMIX tropical toe, nogmaals zorgvuldig roeren.
Zeven voor gebruik.

Verwerkingstijd 20°C 2 uur



HVLP spuitpistool



Nevelreducerend spuitpistool

Vernevelingsdruk 0,7 bar

Spuitopening 1,4-1,5

Aantal lagen 2 – 3
Voor sommige kleuren kan een extra laag noodzakelijk zijn.

Uitdamptijd 20°C Na iedere laag laten drogen tot mat.

Laagdikte: 20-25 µm

Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

ONYX HD

HB 006 TROPIC

Variant ONYX ACTIVATOR

Droging



Droging bij 20 °C 15 min

Droging bij 60 °C 10 min

Aanvullende informatie

De droogtijd hangt af van de omstandigheden en de gebruikte apparatuur.

Nabewerking

Breng de aanbevolen R-M blanke lak aan. ONYX HD is overspuitbaar, mits men zich houdt aan de aangegeven droogtijden.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

