

ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

Watergedragen basislak

- Toepassing:** Mengsysteem voor watergedragen basislak voor gebruik bij automobiel reparatie.
- Eigenschappen:** Mengformules voor alle voorkomende kleuren in de automobiel industrie (uni, metallic en parelmoer effect) kleuren die nodig zijn voor de reparatie van auto's en zijn beschikbaar.
- Opmerkingen:**
- Voor gebruik nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag.
 - Bij hoge temperaturen of grote oppervlakten, is het mogelijk om HB002 te vervangen door HB006, HYDROMIX dient dan worden vervangen door HYDROMIX tropical.
 - **Attentie:** Gebruik geen zeefje in de spuit bij het aanbrengen van een metallic of parelmoer kleur.
 - Gebruik ONYX HD ACTIVATOR indien geadviseerd door automobielfabrikanten, zie Technische Informatie.
 - **Potlife:** ONYX HD kleuren gemengd volgens formule: 6 maanden in gesloten plastic verpakking. ONYX HD klaar voor gebruik 1 week in gesloten plastic verpakking.
 - Bij witte kleuren met een hoge spuitviscositeit kan de mengverhouding aangepast worden naar 100 : 80.

Opslagtemperatuur 5-45 °C



Reiniging

Reinigen met PK 2000. Schuren met P400 (schuren van de filler, oplosmiddelbestendige oude laklagen). Reinigen met PK 2000. Alternatief: breng op R-M nat-in-nat filler of sealer aan.

Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

Watergedragen basislak



Mengverhouding 100 Parts by vol

ONYX HD mengkleuren (volgens formule)



Verdunning 60 Parts by vol

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical
(direct na toevoegen onmiddellijk goed omroeren!)



HVLP spuitpistool



Nevelreducerend spuitpistool

Vernevelingsdruk 0,7 bar

Spuitopening 1,4-1,5

Aantal lagen Uni kleuren (2 – 3 / 20 – 25 µm)
Metallic of parelmoer kleuren (1 of 2 + 1 nevel laag / 12 - 15 µm)

Uitdamp tijd 20°C Uitdampen tot mat na elke laag.

Droging



Droging bij 20 °C 15 min
Possibility to speed up the process with additional air flow.

Droging bij 40 °C 10 min

Nabewerking Breng de aanbevolen R-M blanke lak aan. ONYX HD is overspuitbaar, mits men zich houdt aan de aangegeven droogtijden.

Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

Watergedragen basislak

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

