

UV lakksystem

Lakksystem med 1K UV grunnfyller for reparasjon av plastdeler

A 1.7

Prosessbeskrivelse

Høyeffektive reparasjonsløsninger for små / mellomstore skader på lakkerte plastdeler ved bruk av 1K UV-A-teknologisk grunnfyller. Lavere energiforbruk og kortere prosessstider sammenlignet med eksisterende reparasjonsløsninger. UV-teknologi gir raskere tørketid med nesten ingen innvirkning på overflatetemperaturen.

Pure polypropylene (PP) og polyethylene (PE) kan ikke lakkres. For å kunne garantere lakkerbarheten brukes modifiserte plastmaterialer til de delene som skal lakkres. Selv om disse plastdelene ofte er merket med PP, er materialet likevel lakkerbart.

Underlag

- Løse deler i plast med overflatedefekter
- Plastdeler som repareres med plastreparasjonssett (f.eks. Teroson)

Nødvendige produkter

- PK 600 / PK 700 / PK 1000
- STOP FLEX
- AM 870 SEALERPLAST 90
- LIGHT FILLER GREY P 2530 / UV LIGHT FILLER LIGHT GREY P 2530LG / UV LIGHT FILLER DARK GREY P 2530DG







Sikkerhetsinstrukser

Det kan ikke utelukkes at disse produktene inneholder partikler < 0.1 µm.

Produktene er egnet for profesjonelt bruk.

For bruk av disse produktene bes du følge gjeldene sikkerhetsanbefalinger og bruke personlig verneutstyr.

Forbehandling

	Avfetting PK 600	Avfetting PK 700		
		Avfetting PK 1000		
	Skadeområde: P80-P600 Hele delen: slipepad	Skadeområde: P80-P600 Hele delen: slipepad		
	Avfetting PK 1000	Avfetting PK 1000		
	60°C	1 t	60°C	1 t
	Avfetting PK 1000	Avfetting PK 1000		

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. Overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover. Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1µm







R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 09/2019

UV lakksystem




Lakksystem med 1K UV grunnfyller for reparasjon av plastdeler

A 1.7

Sparkel

	STOP FLEX Herder Uegnet for meget fleksible plastunderlag	100 g 3 g
	Antall strøk: Sjikttykkelse:	2 – 3 2 – 3 mm maks.
	20°C 60°C	25 – 35 min 15 min
	(kortbølge) (mellombølge)	8 min 50 % 10 min
	P80, P150, P240, P320	
	Avfetting PK 1000	

Grunning







	AM 870 SEALERPLAST 90 Ristes kraftig i 2 min før den brukes	
	Antall strøk: Sjikttykkelse:	1 – 2 5 µm
	Avdunsting 20°C:	15 min

UV lakksystem

Lakksystem med 1K UV grunnfyller for reparasjon av plastdeler

A 1.7


LIGHT FILLER GREY P 2530, UV LIGHT FILLER LIGHT GREY P 2530LG,
UV LIGHT FILLER DARK GREY P 2530DG

	Materialet er klart til bruk		
	HVLP-pistol RP-pistol	1.1 mm 1.1 mm	2.0 bar 2.0 bar
	Antall strøk: Sjiktykkelse	½ + 1 maks. 80 µm	
	Avdunstes ved 20 °C Avhengig av sjiktykkelsen kan avdunstingstiden være noe lenger.	20 s mellom strøkene	
	UV-tørking (UV-A > 6 mW/cm²)	5 min	
	Sliping P400 – P500		
	Avfetting PK 1000		

Merk: Ikke spray til dekket, maks. 80µm

For gode tørkeegenskaper overholdes avstand og oppvarmingstid for lampen, og vær oppmerksom på skyggekanter.

Topplakk

	DIAMONT, ONYX HD, UNO HD, UNO HD CP, UNO HD CP PLUS Påfør i henhold til teknisk datablad.
---	---