

ONYX HD


Interiørfarger

B 3

Prosessbeskrivelse

Bilens interiør (motorrom og bagasjerom) har ofte en matt eller silkematt tett farge.

Det finnes ONYX HD mixeformel for disse fargene i alle R-Ms fargeverktøy, noe som vises med dette piktogrammet:



Metoden som beskrives nedenfor er meget effektiv og gir deg en mulighet til å påføre ONYX HD som en 1k topplakk uten etterfølgende klarlaksjikt.

Overflater

- R-M grunningsfarger
- Gjennomherdete og løsemiddelresistente OEM flater
- Katodisk elektro-sjikt (OEM primer)

Nødvendige produkter

- PK 1000 und PK 2000
- ONYX HD
- ONYX INTERIOR

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Forbehandling

	Rengjøring PK 1000
	Sliping P400 Bruk en slipeduk på vanskelige tilgjengelige steder.
	Rengjøring PK 2000

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.





R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

ONYX HD

Interiørfarger

B 3

Topplakk

	Erstatt mengden HYDROBASE HB 002 som angitt på ONYX HD formelen med samme mengde ONYX INTERIOR . OBS: HB 100 utelates dersom mixeformelen inneholder denne.						
	<table><tr><td>Mixeformel mit ONYX INTERIOR</td><td>100 volum%</td></tr><tr><td>ONYX ACTIVATOR</td><td>5 volum%</td></tr><tr><td>SC 820 / SC 850</td><td>60 volum%</td></tr></table>	Mixeformel mit ONYX INTERIOR	100 volum%	ONYX ACTIVATOR	5 volum%	SC 820 / SC 850	60 volum%
Mixeformel mit ONYX INTERIOR	100 volum%						
ONYX ACTIVATOR	5 volum%						
SC 820 / SC 850	60 volum%						
	HVLP overliggende 1,4 – 1,5 mm 0,7 bar ved munnstykke						
	Antall strøk: 2 – 3 Sjikttykkelse: 20 – 25 µm						
	Avlufting ved 20°C: 15 m						