



Premium VOC klarlakk

Produktkategori: **C 4**

Bruksområde

Klarlakk med lavt løsemiddel for bruk på del- eller hellakkering. Kan brukes på plastoverflater (se A 1.6.2 / A 1.6.4).

Tilleggsinformasjon

I kombinasjon med SPEEDFLASH / SPEEDFLASH S er det mulig å redusere tørketiden (se teknisk datablad for SPEEDFLASH og SPEEDFLASH S). Kan brukes sammen med struktur- og mattetilsetninger (se teknisk datablad for MT 900 og SPECIAL MAT 09).

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 61 % ± 2	Densitet 1,000 – 1,100 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

NB! Bruk langsom fortykning SC 880 ved temperaturer over 25°C eller ved større flater. På vertikale flater kan et tynt og et helt strøk (ca 50 µm sjiktykkelse) påføres uten tørketid mellom strøkene. Ingen avdunsting nødvendig før tørking i ovn. For kombibokser tas hensyn til den ekstra oppvarmingstiden for å nå rett temperatur.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

CRYSTALCLEAR CP er designet for bruk på ONYX HD basefarger

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



CRYSTALCLEAR CP



	CRYSTALCLEAR CP H 420 SC 820 / SC 850 / SC 880	300 volum% 100 volum% 100 volum%	100 g 37 g 29 g
	Viskositet bei 20°C: ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	48 til 58 s 18 til 23 s	
	Brukstid: 2 t ved 20°C		
	HVLP-pistol Konvensjonell pistol	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,0 – 2,5 bar
	Strøk: Sjikttykkelse:	½ + 1 40 – 50 µm	2 40 – 60 µm
	Avdunste til lakken	ingen (dvs. ingen avdunsting)	3 – 5 m
	Tørring Ved 60°C:	30 m	
	(kortbølge)	8 m	

Etterbehandling

Etter angitt tørketid kan produktet overlakkeres med samme produkt uten mellomsliping innenfor en dag.

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.d) er i sprøyteferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.