

MatTOP+

C 2A93

Klarlakk, matt

Bruksområde:	Advance Series - Klarlakk spesielt egnet for ONYX HD baselakk.
Egenskaper:	Matt klarlakk for spesiell OEM finish.
Bemerkninger:	Blandes med MatTOP C 2A95 klarlakk for å oppnå ønsket glans nivå. Røres godt godt før bruk. MatTOP+ C 2A93 kan ikke brukes i blandeanlegg.

Densitet	0,9-1,1 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur	5-45 °C
Holdbarhet	24 måneder

2:1



Blandingsforhold 100 % etter vol. C 2A93 Klarlakk, matt



Herder 50 % etter vol. H 2A94 Herder, matt



Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4: 18-21 s **Potlife ved 20°C** 2 t
ISO 4: 40-55 s

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(e)(840)700: EU-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB.e) i sprøyteklar form er maks. 840 g/l. VOCinnholdet i dette produktet er 700 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.



Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.



MatTOP+

C 2A93

Klarlakk, matt

		 HVLP overliggende	 Konvensjonell pistol
Sprøytetrykk	bar	2	2
ved dysa	bar	0,7	
Nozzle size		1,3-1,5	1,3-1,4
Antall strøk		2	
Avdunsting ved 20°C	min	Avluftes til matt mellom strøkene og før tørking. Etter det første strøket, avluft 10 – 15 min, etter det andre strøket 15 – 20 min. Ikke avluft lenger enn 25 min. mellom strøkene.	
Film tykkelse:	µm	40-50	

Tørking



Tørking ved 20 °C 8 t

Tørking ved 60 °C 30 min

Infrarød (kortbølge) 9 min
3 min. 50% + 6 min. 100%

EndRemark

Med matte overflater er det ikke mulig å fjerne støv med polering fordi polering endre glansnivået. Derfor er det viktig å jobbe veldig forsiktig under rengjøring og påføring.

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(e)(840)700: EU-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB.e) i sprøyteklar form er maks. 840 g/l. VOCinnholdet i dette produktet er 700 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

