

INTENSE Finish-R

C 2P65

eSense klarlakk, enestående glans



Bruksområde:	Pioneer Series - eSense klarlakk for R-M vannbaserte baselakker.
Egenskaper:	Miljøeffektiv klarlakk – enestående glans. Fremragende glans og overlegent sluttresultat.
Bemerkninger:	Røres godt og siles før påføring. Velg herder og tynner i forhold til omgivelsestemperatur og størrelse på objekt som skal lakeres.

Tørrestoffinnhold	60 %
Densitet	0,95-1,1 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur	5-45 °C
Holdbarhet	72 måneder

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.d) er i sprøyteferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.



INTENSE Finish-R

C 2P65

eSense klarlakk, enestående glans



3:1:1

**Blandingsforhold**

300 % etter vol.

C 2P65 eSense klarlakk, enestående glans

**Herder**

100 % etter vol.

H 2P05 eSense topplakk herder, plus
H 2P15 eSense topplakk herder, kort
H 2P25 eSense topplakk herder, normal
H 2P35 eSense topplakk herder, lang**Tynner**

100 % etter vol.

R 2P15 eSense tynner, kort
R 2P25 eSense tynner, normal
R 2P35 eSense tynner, lang**Sprøyteviskositet ved 20°C**

DIN 4: 18-21 s

Potlife ved 20°C 2 t

ISO 4: 40-55 s

**HVLP overliggende****Konvensjonell pistol**

		HVLP overliggende	Konvensjonell pistol
Sprøytetrykk	bar	2	2
ved dysa	bar	0,7	
Nozzle size		1,3-1,5	1,3-1,4
Antall strøk		2	
Avdunsting ved 20°C	min	3-5 min. avlufting mellom strøkene. Ingen avlufting før tørk.	
Film tykkelse:	µm	40-60	
Instruksjoner av lakkering		Alternativt: 1 ½ strøk (ingen avlufting mellom strøkene).	

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.d) er i sprøyteferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.





INTENSE Finish-R

C 2P65

eSense klarlakk, enestående glans



Tørking

	Tørking ved 20 °C	8 t
	Tørking ved 60 °C	30 min
	Infrarød (kortbølge)	10 min

Additional Remark Tørketidene kan påvirkes av påføring, valg av herder og tynner. AIR Tune-R eller FAST Tune-R reduserer tørketiden.

EndRemark Polering kan skje etter spesifiserte tørketider og avkjøling.



Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.d) er i sprøyteferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

