

SATIN Finish-R

C 2P96

eSense klarlakk, silke matt



Bruksområde:	Pioneer Series - eSense klarlakk for R-M vannbaserte baselakker.
Egenskaper:	Eco effectiveness klarlakk - silke matt. Egnet reparasjon av paneler med silke matt OEM finish.
Bemerkninger:	Blandes med MAT Finish-R C 2P91 eSense klarlakk for å oppnå ønsket glans nivå. Røres godt før bruk. SATIN Finish-R C 2P96 kan ikke brukes i blandeanlegg.

Tørrestoffinnhold	46 %
Densitet	0,9-1,1 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur	5-45 °C
Holdbarhet	24 måneder

2:1



Blandingsforhold 200 % etter vol. C 2P96 eSense klarlakk, silke matt



Herder 100 % etter vol. H 2P95 eSense topplakk herder, matt



Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4: 16-19 s **Potlife ved 20°C** 2 t
ISO 4: 32-36 s

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(e)(840)700: EU-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB.e) i sprøyteklar form er maks. 840 g/l. VOCinnholdet i dette produktet er 700 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.





SATIN Finish-R

C 2P96

eSense klarlakk, silke matt



		 HVLP overliggende	 Konvensjonell pistol
Sprøytetrykk	bar	2	2
ved dysa	bar	0,7	
Nozzle size		1,3-1,5	1,3-1,4
Antall strøk		2	
Avdunsting ved 20°C	min	Avluftes til matt mellom strøkene og før tørking. Etter det første strøket, avluft 10 – 15 min, etter det andre strøket 15 – 20 min. Ikke avluft lenger enn 25 min. mellom strøkene.	
Film tykkelse:	µm	40-50	

Tørking



Tørking ved 20 °C 8 t

Tørking ved 60 °C 30 min



Infrarød (kortbølge) 10 min



Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(e)(840)700: EU-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB.e) i sprøyteklar form er maks. 840 g/l. VOCinnholdet i dette produktet er 700 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

