

Tilsetning for påføring av EXTRASEALER WHITE / BLACK direkte på plast

Bruksområde

Vedheftingstilsetning som gjør at EXTRASEALER kan påføres direkte på alle lakkeringsbare plastoverflater som vanligvis brukes innenfor bilindustrien.

Tilleggsinformasjon

Tilsetning av FLEXPRO gir ikke vedheft til ulakkerbar ren polypropylene (PP) og polyethylene (PE). Produktet kan også påføres tilgrensende e-coated nye deler, hvis nødvendig.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 11 % ± 2	Densitet 0,840 – 0,940 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

Påføring

Røres godt før bruk.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Rengjør med PK 700 eller PK 1000 med bruk av slipepad.
Rengjør med PK 1000.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2017



	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 80 / D 70 FLEXPRO	300 volum% 100 volum% 100 volum%	100 g 23 g 21 g
	Viskositet ved 20°C: ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	40 til 47 s 18 til 20 s	
	Brukstid: 1 – 2 t ved 20°C		
	HVLP-pistol Konvensjonell pistol	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,5 bar
	Antall strøk: Sjiktkykkelse:	Sealer 1 20 – 35 µm	Slipefyller 2 40 – 60 µm
	Avdunsting 20°C	15 – 20 min til matt	/
	Tørking ved 60°C	/	25 min
		/	P400
		/	P500 – P800

Etterbehandling

Påfør R-M topplakk.

Ved bruk i sealere:

Plastdeler som er lakkert med EXTRASEALER WHITE / BLACK som inneholder FLEXPRO kan overlakkeres uten mellomsliping innen 5 dager. Hvis nødvendig kan sprøytetøv fjernes med en fin slipepad etter 20 minutters tørking ved 20°C.

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.