

Vannbasert baselakk

Bruksområde

Blanding ONYX HD Fabrikkpakke uten HB002 (f.eks. med fargen TOY 8Y0).

Tilleggsinformasjon

Følg blandeforholdene på etiketten!

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold	Densitet
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder (Mixebase)

Påføring

OBS: Det må ikke settes inn et filter i sprøytepipetten under påføring av metallic- eller perleeffekt-basefarger.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Rengjør med PK 2000.

Sliper gammel lakk og R-M fyllere med P400/500 (slipefyller, eller gjennomherdet og løsemiddelresistent gammel lakk).







Rengjør med PK 2000.

Alternativt: bruk R-M vått-i-våttfyller eller sealer.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorene som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produktets egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.mpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2019

ONYX HD Fabrikkpakke uten HB002

	65 % av vekt 30 % av vekt	HB002 ONYX HD Fabrikkpakke	
	ONYX HD mixefarge HYDROMIX	100 volum% 60 volum%	beror på farge 60 g
	Viskositet ved 20°C: ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	42 til 68 s 18 til 25 s	
	Flytetid: ONYX HD sprøyteferdig: 1uke i lukket plastbeger.		
	HVLP overliggende	1,4 – 1,5 mm	0,7 bar ved dysa
	Antall strøk: Sjikt-tykkelse: Avdunste til lakken er blitt matt etter hvert strøk.	Solide farger 2 – 3 20 – 25 µm	Metallic eller Perle-effekt farger 1 eller 2 + 1 effektstrøk 12 – 15 µm
	Tørketidene beror på klimaforholdene og utstyret. Ved 20°C: Ved 45°C:	ca 15 m ca 10 m + avkjøling	
	1. strøk: 2. strøk: Effektstrøk:	avdunste i 20°C til lakken er blitt matt. i 40 – 50°C (max 60°C) overflate temperatur til overflaten er blitt matt + avkjøling. Avdunste i 20°C til lakken er blitt matt.	

Etterbehandling

Bruk en R-M anbefalt klarlakk. ONYX HD kan overlakkeres etter spesifisert tørketider

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produktkategori: IIB.d) er i sprøyteferdig form max 420 g/l. VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler <0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.