

Lufttørkertilsetning for grunnfyllere

Produktkategori: **C 5**

Bruksområder:

Tilsetning for hurtigere lufttørring av R-Ms 2-komponents standard grunnfyllere på vertikale og horisontale flater.

PRIMEFLASH A 2100 er kun bereget for bruk med PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK

Tilleggsinformasjon

Bruk av PRIMEFLASH A 2100 vil gi en støvtørr overflate raskere, samt en merkbart forbedret slipbarhet og forkortet ventetid før motering. PRIMEFLASH A 2100 er velegnet til verksteder som ønsker å spare energi og tørke grunnfylleren ved romtemperatur 20 °C. PRIMEFLASH A 2100 kan bidra til å redusere tiden som brukes i kombiboksen og i ovnen. PRIMEFLASH A 2100 er spesielt egnet til små reparasjoner.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold ~ 1.0%	Densitet 0.820 – 0.920 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5 °C til maks. 45 °C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

Tilsetningen erstatter tyner i tilsvarende blandingsforhold for produktet som den brukes i.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring:





Se teknisk datablad for produktet som PRIMEFLASH A 2100 brukes i.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



PRIMEFLASH A 2100

	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK D 70 / D 80 PRIMEFLASH A 2100 Røres godt og siles før påføring.	100 volum% 25 volum% 25 volum%
	PRIMEFLASH A 2100 reduserer brukstiden.	
	Se teknisk datablad for produktet som PRIMEFLASH A 2100 brukes i.	
	Antall strøk: Sjikttykkelse:	2 50 – 70 µm
	Tørring ved 20 °C	ca. 40 min

Etterbehandling

	Tørt med P400 – P500
---	----------------------

Sikkerhetsinstruksjoner

Produktene er kun egnet for profesjonell bruk.

Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Ved bruk av dette produktet bes du følge gjeldene sikkerhetsanbefalinger og bruke personlig verneutstyr.