



Universell Mattepasta

Produktkategori: **C 5**

### Bruksområde

Mattepasta som reduserer glansnivået i R-M's solide topplakker og klarlakker.

### Tilleggsinformasjon

SPECIAL MAT 09 kan brukes med alle R-M-klarlakker og med R-M topplakker UNO HD, UNO HD CP og UNO HD CP PLUS. SPECIAL MAT 09 kan ikke brukes i blandedelegg.

### Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 31 % ± 2	Densitet 0,940 – 1,040 g/cm <sup>3</sup>
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

### Påføring

Røres godt før bruk.

### Underlag / Forbehandling / Rengjøring





Som spesifisert i teknisk informasjon for produkter der SPECIAL MAT 09 brukes.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikkasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



## SPECIAL MAT 09

	<p>Alternativ 1: Når SPECIAL MAT 09 inngår i blandedformelen, noen ganger i kombinasjon med MT 900: Bland komponentene og ta hensyn til mengdene som angis i blandedformelen. Forbered lakken for påføring ved å tilsette herder og tynner ihht teknisk informasjon for topplakk eller klarlakk som brukes.</p> <p>Alternativ 2: Ved mattering av original topplakk / klarlakk: Tilsett først SPECIAL MAT 09 for å oppnå ønsket grad av glans.</p> <p>Satin glans:</p>			
	<b>UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS farge</b>	70 volum%	<b>DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP</b>	70 volum%
	<b>SPECIAL MAT 09</b>	30 volum%	<b>SPECIAL MAT 09</b>	30 volum%
	Matt			
	<b>UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS farge</b>	50 volum%	<b>DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP</b>	50 volum%
	<b>SPECIAL MAT 09</b>	50 volum%	<b>SPECIAL MAT 09</b>	50 volum%
	<p>Røres godt. Forbered deretter lakken for påføring ved å tilsette herder og tynner ihht teknisk informasjon for topplakk eller klarlakk som brukes.</p>			
<p><b>Brukstid:</b> SPECIAL MAT 09 vil redusere brukstiden av topplakken der den brukes.</p>				
	<b>HVLP-pistol</b> <b>Konvensjonell pistol</b>	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,0 – 2,5 bar	
	Antall strøk: Sjiktykkelse: Avdunstes til matt mellom strøkene og før tørking i ovn.	2 50 – 60 µm		
	Som spesifisert i teknisk informasjon for produkter der SPECIAL MAT 09 brukes.			

### Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IB(e)(840)839: EU-grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i sprøyteklar form er maks. 840 gram VOC per liter. VOC-innholdet i dette produktet er 839 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.