



Ripefast klarlakk

Produktkategori: **C 4**

Bruksområde

Klarlakk for biler med ripefast original lakk.

Tilleggsinformasjon

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 48 % ± 2	Densitet 0,940 – 1,040 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

NB! Bruk tynner SC 880 ved temperaturer over 25 gr eller ved reparasjon av store flater.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

SUPREMECLEAR brukes med DIAMONT og ONYX HD baselakker.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





	SUPREMECLEAR H 9000 SC 850	100 volum% 25 volum% 25 volum%	100 g 27 g 22 g
	Viskositet bei 20°C: ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	28 til 32 s 16 til 17 s	
	Brukstid: 4 t ved 20°C		
	HVLP-pistol Konvensjonell pistol	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,0 – 2,5 bar
	Strøk: Sjiktykkelse:	2 60 µm	
	Tørking ved 60°C:	30 m	
	(kortbølge)	8 m	

Etterbehandling

Avsluttes etter tørking og avkjøling.

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.