

Baselakk med kromlignende effekt

Bruksområde

ULTRA FLASH FLAKE er en spesial baselakk med kromlignende effekt. Denne effekten finnes på forskjellige deler på bilen. ULTRA FLASH FLAKE er utviklet spesielt for slike deler.

Tilleggsinformasjon

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold Ø 2,0 %	Densitet 0,830 – 0,930 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

Påføring

Nye basefarger må røres manuelt før bruk, og i tillegg i 15 minutter i et blandedelegg. Alle produkter som oppbevares i blandedelegget omrøres to ganger daglig i 15 minutter.
Bruk BC 030 tynner ved høye temperaturer.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Rengjøres med PK 700 eller PK 2000.

Slipes med P500 / P1000 (slipefyller og gjennomherdet løsemiddelresistent gammel lakk).

Rengjøres med PK 700 eller PK 2000.

For å få ekstremt skinnende kromsilke effekt kreves et enhetlig svart underlag.






Effekt og fargevariasjoner kan oppnås på forskjellige farget underlag eller ved å tone ULTRA FLASH FLAKE baselakk. Se mixformel for flere detaljer.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

ULTRA FLASH FLAKE



	BC 201 (Step 1) H 9000 BC 020 ULTRA FLASH FLAKE (Step 2) H9000	100 volum% 5 volum% 60 volum% 100 volum% 3 volum%	100 g 6 g 53 g 100 g 3 g
	Viskositet ved 20°C: ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	14 s 12 s	
	Flytetid:	8 t ved 20°C	
	HVLP overliggende Konvensjonell overliggende kopp	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,0 bar
	Antall strøk: Film tykkelse:	BC 201 2 15 – 20 µm	ULTRA FLASH FLAKE 3 – 4 5 – 10 µm
	Tørking ved 20°C	15 m etter hvert strøk	

Etterbehandling

Egnet R-M klarlakk påføres vått-i-vått etter avdunsting.

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.