

PREP'ART

Plast, ny del

A 1.5

Prosessbeskrivelse

PREP'ART er et system som består av 6 ulike arbeidsmetoder for lakking av alle flater som vanligvis forekommer i billakkeringsbransjen. Disse arbeidsmetodene er utarbeidet for å gi lakkerere muligheten til å oppfylle de høyeste og mest effektive krav i lakkeringsarbeidet.

Overflater

- Nye plast reservedeler
 - Alle vanlige plastflater
 - Ren polypropylen (PP) og polyetylen (PE) kan ikke lakeres.
- OBS: Plastdeler er ofte merket med PP eller PE, til tross for at de fleste er modifisert og kan derfor lakeres.




Nødvendige produkter

- PK 600 / PK 700 / PK 1000
- EXTRASEALER WHITE/ BLACK
- FLEXPPO
- R-M topplakk

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.
Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.
Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Forbehandling

	Rengjøring PK 600	Rengjøring PK 700
	Rengjøring PK 1000 bruk slipeduk	Rengjøring PK 1000 bruk slipeduk
	Rengjøring PK 1000	Rengjøring PK 1000

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2018

PREP'ART


Plast, ny del

A 1.5

Fyller

	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 70 / D 80 FLEXPRO	300 volum% 100 volum% 100 volum%
	Antall sprøytegr: Sjikttykkelse:	1 20 – 35 µm
	Avlufting: 20°C	15 m

Topplakk

	ONYX HD, UNO HD CP Se teknisk informasjon for de enkelte produkt. Se informasjon A 1.6.3 – A 1.6.4 + A 1.6.6, om hvordan man mykner topplakk med FLEX
--	--