

# AGILIS BLENDER

## A 2540 AGILIS BLENDER

### Żywica do cieniowania Agilis Blender X-Treme

- Zastosowanie:** Funkcją żywicy do cieniowania A2540 AGILIS BLENDER X-TREME jest optymalizacja ułożenia się w strefie cieniowania cząstek nadających kolorowi efekt. Ponieważ w strefie cieniowania kolor bazowy nie jest nakładany zwartą, mokrą warstwą, to cząstki nadające efekt mogą się ułożyć tylko do pewnego stopnia. Jeżeli natomiast uprzednio na strefę cieniowania nałożysz A2540, to warstwa ta pochłonie odkurz, a cząstki nadające efekt będą mogły się ułożyć tak jak wtedy, gdy baza nakładana jest mokrą warstwą. Zapobiega to tworzeniu się cieni będących wynikiem nieprawidłowego ułożenia się ziarna.
- Główne cechy:** Żywica do cieniowania A2540 AGILIS BLENDER X-TREME jest produktem gotowym do aplikacji i nie trzeba jej osobno rozcieńczać.
- Uwagi:** Produkt aplikuje się techniką omówioną w tym dokumencie.



#### Zastosowanie w systemie

Patrz: moduł "Procesy dla lakieru bazowego (AGILIS X-TREME)" na platformie Info R-M.

#### Przygotowanie mieszanki



##### Kapturek powietrzny WS-400-03 BF, dysza BF40

Pistolet typu RP WS400 Seria 2, ciśnienie wejściowe 1,7 bar: - AGILIS X-TREME

Pistolet typu RP WS400 Seria 2, ciśnienie wejściowe 1,5 bar: - Żywica do cieniowania A2540.

Ta dysza i te ustawienia ciśnienia dotyczą wyłącznie grupy produktów AGILIS X-TREME i nie można ich stosować w odniesieniu do standardowych warunków aplikacji oraz zwykłego lakieru bazowego.



1 pełna warstwa + 1 warstwa wykończeniowa, nakładana mokro na mokro.

**Wypełnienie:** 10-15 µm

#### Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/IIB(d)(420)249:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 249 g/litr.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

# AGILIS BLENDER

## A 2540 AGILIS BLENDER

### Żywica do cieniowania Agilis Blender X-Treme

Materiał gotowy do aplikacji.  
Po prostu potrząśnij opakowaniem przed użyciem.

#### Uwagi

Powłokę żywicy do cieniowania A2540 odparowuje się do matu dopiero po zakończeniu aplikacji z cieniowaniem przy pomocy lakieru bazowego AGILIS X-TREME.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

#### Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/IIIB(d)(420)249:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 249 g/litr.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości  $< 0,1 \mu\text{m}$ .

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

