

DIAMONT

DIAMONT

DIAMONT, Lakier bazowy uni i z efektem Wariant dla CV

Zastosowanie: grafika, autobusy, kabina kierowcy (odnawianie), kabina kierowcy (zmiana koloru), skrzynie, autobusy (naprawa)

Główne cechy:

- Produkt nadaje się na duże powierzchnie
- Dobra rozlewność
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Dobra siła krycia
- Szybkie schnięcie

Uwagi: Dostępna jest pełna gama kolorów stosowana w lakierowaniu pojazdów użytkowych. Podłoże powinno być czyste, wolne od pyłu, rdzy, olejów i tłuszczów.

Podłoża:

• Podkłady gruntujące i wypełniające R-M CV

Udział ciał stałych 25 %

Wydajność 115 m²/l przy 1 μm

Przygotowanie mieszanki

Zbiornik ciśnieniowy/ pompa membranowa

Ciśnienie aplikacji: 1,8-2,5 bar

Dysza: 1,0-1,1 mm

Liczba warstw: 2,5

Odparowanie w 20°C: do matu

Oporność: 600-1500 Ω



Pistolet ssący

Ciśnienie aplikacji: 2,5 bar

Dysza: 1,7 mm

Liczba warstw: 2,5

Odparowanie w 20°C: do matu



Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0,1 μm.

Produkt do użytku profesjonalnego.




Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.



Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

DIAMONT

DIAMONT

DIAMONT, Lakier bazowy uni i z efektem Wariant dla CV

		100 % obj.+50 % obj.	
	Proporcja	100 % obj.	DIAMONT
	Rozcieńczalnik	50 % obj.	GV 300 Rozcieńczalnik GHD, wolny GV 200 Rozcieńczalnik GHD, normalny
	Lepkość w 20°C	DIN 4: 18-22 s	

	 Pistolet HVLV	 Pistolet grawitacyjny typu RP
Ciśnienie aplikacji	2 bar	2,2-2,5 bar
Dysza	1,5	1,4
Liczba warstw		2,5
Odparowanie w 20°C		do matu
Wypełnienie		10-15 µm

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0,1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

DIAMONT

DIAMONT

DIAMONT, Lakier bazowy uni i z efektem Wariant dla CV

Schnięcie



Schnięcie w 20 °C

Kolejna warstwa powłoki

po:

- co najmniej 10 minutach
- maksymalnie 8 godzinach

Suchość w dotyku:

10 minut

Gotowość do

maskowania:

30 minut

Uwagi

Wstępnie nałożyć lekką warstwę i odparować do matu. Następnie nałożyć mokrą warstwę i odparować do matu. Nałożyć ½ warstwy (minimalna odległość pistoletu od elementu: 50 cm) dla odwzorowania efektu.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0,1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

