





SPEED Finish-R

C 2P45

Wariant z bardzo wolnym rozcieńczalnikiem eSense R 2P45 CLEAR Thinn-R



- Zastosowanie:** Seria Pioneer - lakier bezbarwny, szybkoschnący eSense C 2P45 SPEED Finish-R + bardzo wolny rozcieńczalnik eSense R 2P45 CLEAR Thinn-R.
- Główne cechy:** Rozcieńczalnika R 2P45 CLEAR Thinn-R używać tylko z utwardzaczem do lakierów eSense H 2P25/ H 2P35 oraz w wysokich temperaturach otoczenia i w przypadku suszenia powłoki promiennikiem podczerwieni.

	3:1:1		
 Proporcja	300 % obj.	C 2P45 Lakier bezbarwny eSense, szybkoschnący	
 Utwardzacz	100 % obj.	H 2P25 Utwardzacz do lakierów eSense, normalny H 2P35 Utwardzacz do lakierów eSense, wolny	
 Rozcieńczalnik	100 % obj.	R 2P45 Rozcieńczalnik eSense, bardzo wolny	
 Lepkość w 20°C	DIN 4: 18-22 s ISO 4: 40-55 s	Żywotność w 20°C 45 min	

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.





SPEED Finish-R

C 2P45

Wariant z bardzo wolnym rozcieńczalnikiem eSense R 2P45 CLEAR Thinn-R



		 Pistolet HVLP	 Pistolet grawitacyjny typu RP
Ciśnienie aplikacji	bar	2	2
Ciśnienie wyjściowe	bar	0.7	
Dysza		1.3-1.5	1.3-1.4
Liczba warstw		1 ½ warstwy (bez odparowania między warstwami).	
Odparowanie w 20°C	min	Bez odparowania przed wygrzewaniem.	
Wypełnienie	µm	40-60	
Dodatkowe informacje		Alternatywnie: 2 warstwy z 3-5 min odparowania między warstwami.	

Schnięcie



Schnięcie w 60 °C 10-15 min



Podczerwień (fale krótkie) 10 min



Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

