

ONYX HD

HB 006 TROPIC

Wariant ONYX ACTIVATOR

Zastosowanie:

- Zalecany przez producentów samochodów do wylakierowań specjalnych. Stosowany jako dodatek do kolorów gładkich ONYX HD oraz szczególnie zalecany do warstwy gruntującej w kolorach trójwarstwowych.
- W przypadku wylakierowań wielokolorowych zwiększa twardość oraz odporność powłoki (np. podczas oklejania taśmą itp.).

Uwagi:

Nowe pigmenty muszą być mieszane ręcznie przed otwarciem i dodatkowo przez 15 minut na mieszalniku. Wszystkie pigmenty znajdujące się na mieszalniku muszą być mieszane dwa razy na dobę przez 15 minut.

Temperatura przechowywania 5-45 °C



Przemywanie

Odtłuszczenie: PK 2000. Szlifowanie: P400 (podkład, dobrze utwardzone, odporne na działanie rozpuszczalników stare powłoki lakierowe). Odtłuszczenie: PK 2000.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkt może zawierać części mniejsze od $< 0.1 \mu\text{m}$.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

ONYX HD

HB 006 TROPIC

Wariant ONYX ACTIVATOR



Proporcja 100 części obj.

ONYX HD bazy (wymieszanego zgodnie z recepturą)*
Przygotować ONYX HD wg formuły i dokładnie
wymieszać.

*Receptury zawierające HB 100, HYDROMIX i
pigmenty z grupy W nie mogą być mieszane z ONYX
HD ACTIVATOR.



Utwardzacz 5 części obj.

A 2210 Aktywator do bazy wodnej ONYX HD
Dodać ONYX HD ACTIVATOR i wymieszać.



Rozcieńczalnik 80 części obj.

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical
Dodać HYDROMIX tropical i wymieszać.
Filtrować przed aplikacją.

Żywotność w 20°C 2 h



Pistolet HVLP



Pistolet grawitacyjny typu RP

Ciśnienie wyjściowe 0,7 bar

Dysza 1,4-1,5

Liczba warstw 2 – 3
Niektóre kolory mogą wymagać nałożenia dodatkowej warstwy.

Odparowanie w 20°C Schnięcie między warstwami – do zmatowienia.

Wypełnienie 20-25 µm

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

ONYX HD

HB 006 TROPIC

Wariant ONYX ACTIVATOR

Schnięcie



Schnięcie w 20 °C 15 min

Schnięcie w 60 °C 10 min

Proces suszenia - uwagi Czas schnięcia zależy od panujących warunków klimatycznych oraz stosowanego wyposażenia.

Uwagi

Aplikacja zalecanego lakieru bezbarwnego R-M. ONYX HD może być przelakierowany, po uprzednim zachowaniu czasów schnięcia.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkt może zawierać części mniejsze od $< 0.1 \mu\text{m}$.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

