

ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

Linia pigmentów wodorozcieńczalnych

Zastosowanie: System baz wodorozcieńczalnych do zastosowania w renowacji pojazdów samochodowych.

Główne cechy: Formuły kolorystyczne pozwalają na uzyskanie wszystkich wymaganych w branży renowacyjnej kolorów (gładkich, metalizowanych i perłowych).

- Uwagi:**
- Nowe pigmenty muszą być mieszane ręcznie przed otwarciem i dodatkowo przez 15 minut na mieszalniku. Wszystkie pigmenty znajdujące się na mieszalniku muszą być mieszane dwa razy na dobę przez 15 minut.
 - Przy stosunkowo wysokich temperaturach lub przy naprawie dużych powierzchni możliwe jest zastąpienie HB002 na HB006 tropical oraz równocześnie rozcieńczalnika HYDROMIX na HYDROMIX tropical.
 - Uwaga: Nie wolno stosować filtra w pistolecie lakierniczym podczas aplikacji kolorów metalizowanych i perłowych.
 - Używać ONYX HD ACTIVATOR, jeśli jest rekomendowany przez producenta samochodów, zapoznaj się z kartą techniczną produktu.
 - Czas życia: ONYX HD kolor: 6 m-cy w oryginalnym opakowaniu. ONYX HD RFU: 1 tydzień w zamkniętym pojemniku.
 - W przypadku kolorów białych o wysokiej lepkości można zmienić proporcję mieszania na 100 : 80.

Temperatura przechowywania 5-45 °C



Przemywanie

Przemywanie PK 2000. Szlifowanie P400 (podkład, dobrze utwardzone, odporne na działanie rozpuszczalników stare powłoki lakierowe). Przemywanie PK 2000. A lternatywa: aplikacja w wersji "mokre na mokre".

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.



ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

Linia pigmentów wodorozcieńczalnych



Proporcja 100 części obj. ONYX HD bazy (wymieszanego zgodnie z recepturą)



Rozcieńczalnik 60 części obj. HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical
(wymieszać produkt natychmiast po dodaniu rozcieńczalnika)



Pistolet HVLP



Pistolet grawitacyjny typu RP

Ciśnienie wyjściowe 0,7 bar

Dysza 1,4-1,5

Liczba warstw Kolory gładkie (2 – 3 / 20 – 25 µm)
Kolory metalizowane / perłowe (1 lub 2 + 1 lekka / 12 - 15 µm)

Odparowanie w 20°C Czas schnięcia między warstwami – do zmatowienia.

Schnięcie



Schnięcie w 20 °C 15 min
(Możliwość przyspieszenia poprzez zwiększenie przepływu powietrza)

Schnięcie w 40 °C 10 min

Uwagi Aplikacja zalecanego lakieru bezbarwnego R-M. ONYX HD może być przelakierowany, po uprzednim zachowaniu czasów schnięcia.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

Linia pigmentów wodorozcieńczalnych

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkt może zawierać części mniejsze od $< 0.1 \mu\text{m}$.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

