

# Clear coat, premixed

C 2E10

Verniz, pré-misturado

**Aplicação:** Verniz para aplicações desde a reparação de painéis individuais a pinturas completas.

**Conteúdo de sólidos** 46 %  
**Densidade** 0,95-1,05 g/cm<sup>3</sup>  
**Temperatura de armazenamento** 5-45 °C

4:1



**Relação de mistura** 100 % por vol. C 2E10 Verniz, pré-misturado



**Endurecedor** 25 % por vol. H 2E20 Endurecedor



**Viscosidade de aplicação a 20 °C** DIN 4: 19-23 s **Tempo de vida a 20 °C** 2 h

ISO 4: 45-60 s

## Advertência de segurança:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.



Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



# Clear coat, premixed

C 2E10

Verniz, pré-misturado

	 Pistola HVLP	 Pistola compatível de alimentação por gravidade
Pressão de pulverização	bar	2
No bico	bar	0,7
Tamanho do bico		1,3-1,5
Número de demãos		1 ½ mãos (não é necessário evaporação entre mãos).
Evaporação a 20°C	min	Sem evaporação antes de secagem em forno.
Espessura da película:	µm	40-60
Instruções de pintura		Alternativamente: 2 mãos com aprox. 3-5 min. de evaporação intermedia entre mãos.

## Secagem



Secagem a 60 °C 30 min



Infravermelhos (onda curta) 10 min

## Observações

Em cabinas combinadas, deverá ter em conta a taxa de aquecimento adicional até ser atingida a temperatura do painel.

## Observações

Polimento depois do tempo de secagem e arrefecimento especificados.

## Advertência de segurança:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

