





# Clear coat

C 2E50

Verniz

**Aplicação:** Verniz para aplicações desde a reparação de painéis individuais a pinturas completas

**Conteúdo de sólidos** 61 %  
**Densidade** 0,95-1,05 g/cm<sup>3</sup>  
**Temperatura de armazenamento** 5-45 °C

		<b>3:1:1</b>	
	<b>Relação de mistura</b>	300 % por vol.	C 2E50 Verniz
	<b>Endurecedor</b>	100 % por vol.	H 2E20 Endurecedor
	<b>Diluyente</b>	100 % por vol.	R 2E10 Diluyente, rápido R 2E20 Diluyente, médio R 2E30 Diluyente, lento
	<b>Viscosidade de aplicação a 20°C</b>	DIN 4: 19-23 s ISO 4: 45-60 s	<b>Tempo de vida a 20 °C</b> 2 h

## Advertência de segurança:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.



Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



# Clear coat

C 2E50

Verniz

	 Pistola HVLP	 Pistola compatível de alimentação por gravidade
Pressão de pulverização	bar	2
No bico	bar	0,7
Tamanho do bico		1,3-1,5
Número de demãos	1 ½ mãos (não é necessário evaporação entre mãos).	
Evaporação a 20°C	min	Sem evaporação antes de secagem em forno.
Espessura da película:	µm	40-60
Instruções de pintura	Alternativamente: 2 mãos com aprox. 3-5 min. de evaporação intermedia entre mãos.	

## Secagem

	Secagem a 60 °C	30 min
	Infravermelhos (onda curta)	10 min
Observações	Em cabinas combinadas, deverá ter em conta a taxa de aquecimento adicional até ser atingida a temperatura do painel.	

**Observações** Polimento depois do tempo de secagem e arrefecimento especificados.

## Advertência de segurança:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.