

# ONYX HD

## HB 006 TROPIC

### Variant ONYX ACTIVATOR

#### Aplicação:

- Para aplicações especiais recomendadas pelo fabricante de automóveis, poderá ser necessário usar ONYX HD ACTIVATOR com os fundos ONYX HD.
- Aditivo para fundos ONYX HD de cores sólidas e para fundos de cores sólidas aplicados como demão de base em sistemas ONYX HD de três camadas, para melhorar a dureza e a resistência à fita.

#### Observações:

Antes de serem utilizadas, as novas bases de mistura têm de ser agitadas primeiro manualmente e, depois, na máquina de mistura durante 15 minutos. Agitar todos os produtos armazenados na máquina de mistura duas vezes por dia, durante 15 minutos.

---

**Temperatura de armazenamento** 5-45 °C

---



#### limpeza

Limpe com PK 2000. Lixe com P400 (lixar aparelho e pintura antiga completamente endurecida ou resistente aos dissolventes) Limpe com PK 2000.

---

#### Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



# ONYX HD

## HB 006 TROPIC

### Variant ONYX ACTIVATOR



**Relação de mistura** 100 Parts by vol



**Endurecedor** 5 Parts by vol



**Diluyente** 80 Parts by vol

**Tempo de vida a 20 °C** 2 h

Bases de mistura ONYX HD (segundo fórmula de mistura)\*

Misture o fundo ONYX HD com a fórmula e agite cuidadosamente.

\*ONYX HD ACTIVATOR é inadecuado para utilização em formulas de mistura que contêm HB 100, HYDROMIX, MIXINGBASE W

A 2210 Ativador para fundos à base de água Adicione ONYX HD ACTIVATOR e agite cuidadosamente.

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical Adicione HYDROMIX tropical e agite cuidadosamente.

Filtre antes de aplicar.

#### Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

# ONYX HD

## HB 006 TROPIC

### Variant ONYX ACTIVATOR



Pistola HVLP



Pistola compatível de alimentação por gravidade

No bico	0,7 bar
Tamanho do bico	1,4-1,5
Número de demãos	2 – 3 Para algumas cores, pode ser necessária uma demão adicional.
Evaporação a 20°C	Deixe evaporar até ficar mate depois da aplicação de cada demão.
Espessura da película:	20-25 µm

#### Secagem



Secagem a 20 °C 15 min

Secagem a 60 °C 10 min

**Observações** O tempo de secagem depende das condições climáticas e do equipamento utilizado.

**Observações** Aplique um dos vernizes R-M recomendados. Os fundos ONYX HD podem ser revestidos com o mesmo produto após os tempos de secagem indicados.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

#### Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto. Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

