

ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

Fundos base água

- Aplicação:** Sistema de mistura para fundos base água utilizados na pintura de automóveis.
- Propriedades:** Estão disponíveis fórmulas de mistura para a gama completa de cores (sólidas, metalizadas e efeito pérola) necessárias para a pintura de automóveis.
- Observações:**
- Antes de serem utilizadas, as novas bases de mistura têm de ser agitadas primeiro manualmente e, depois, na máquina de mistura durante 15 minutos. Agitar todos os produtos armazenados na máquina de mistura duas vezes por dia, durante 15 minutos.
 - A temperaturas consideravelmente altas ou quando pintar grandes superfícies, é possível substituir o HB002 por HB006 tropical e substituir a Base de ajuste HYDROMIX por HYDROMIX tropical ao mesmo tempo.
 - Atenção: Não introduza uma rede na pistola quando aplicar um fundo de efeito pérola ou metalizado.
 - Utilização de ONYX HD ACTIVATOR se recomendado pelo fabricante de automóveis; consulte a Folha de Informações Técnicas.
 - Tempo de vida: Cores ONYX HD misturadas na fórmula: 6 meses num recipiente de plástico vedado. ONYX HD pronto para usar: 1 semana num recipiente de plástico vedado.
 - Com cores brancas com alta viscosidade de aplicação o rácio de mistura pode ser alterado a 100 : 80.

Temperatura de armazenamento 5-45 °C



limpeza

Desengordure com PK 2000. Lixe com P400 (aparelho com lixagem ou pintura antiga resistente a solventes bem endurecida). Limpe com PK 2000. Alternativa: aplique vedante ou primário húmido sobre húmido R-M.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC Fundos base água



Relação de mistura 100 Parts by vol

Bases de mistura ONYX HD (segundo fórmula de mistura)



Diluyente 60 Parts by vol

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical
(**agitar IMEDIATAMENTE** depois de adicionar a base de ajuste)



Pistola HVLP



Pistola compatível de alimentação por gravidade

No bico 0,7 bar

Tamanho do bico 1,4-1,5

Número de demãos Cores sólidas (2 – 3 / 20 – 25 µm)
Cores metalizadas ou efeito pérola (1 ou 2 + 1 demão para corresponder o efeito / 12 - 15 µm)

Evaporação a 20°C Evaporação até mate depois da aplicação de cada demão.

Secagem



Secagem a 20 °C 15 min
Possibilidade de acelerar o processo com fluxo de ar adicional

Secagem a 40 °C 10 min

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

Fundos base água

Observações

Aplique um dos vernizes R-M recomendados. Os fundos ONYX HD podem ser revestidos com o mesmo produto após os tempos de secagem indicados.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

