

Грунт-наполнитель

Область применения

Грунт-наполнитель с антикоррозионными свойствами для прямого нанесения на металлические подложки (сталь, алюминий, гальванизированная сталь применяемая в автомобильной индустрии).

Дополнительная информация

Продукт может быть использован как праймер, наносимый в один или два слоя с последующим нанесением наполнителя или как грунт-наполнитель непосредственно под базовую эмаль.

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 14 % ± 2	Плотность 0.700 – 0.800 г/см ³
Температура хранения мин. 5°C до 45°C	Срок годности 36 месяцев

Применение

Интенсивно встряхните в течение 2 мин. перед использованием.

Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

Очистка с РК 700 или РК 900.




Шлифовка (сталь с Р80, алюминий с Р150-Р180, гальванизированная сталь или старое ЛКП с Р240).

Очистка с РК 1000.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015



	Число слоев: Толщина покрытия:	Праймер 1 – 2 15 – 20 мкм	Грунт-наполнитель 3 – 4 30 – 40 мкм
	Сушка при 20°C: Сушка при 60°C:	10 мин. /	1.5 – 2 часа 30 мин.
	(короткие волны) (средние волны)	/ /	5 мин. при 50% 7 мин.

Завершение

При использовании продукта в качестве праймера, нанесите R-M 2K наполнитель или R-M базовую эмаль методом «мокрый-по-мокрому».

Промежуточная шлифовка необходима при превышении времени выдержки более чем 10 часов при 20°C.

При использовании продукта в качестве грунта-наполнителя, шлифуйте шлифовальной губкой P600 или по мокрому с P800.

Инструкция по безопасности

2004/42/IIВ(е)(840)695: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.е) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 840 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 695 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.