





# FastTOP

## С 2A44

### Вариант с ускоряющей добавкой А 2A14 SpeedADD

**Применение:** Advance Series - Прозрачный лак, быстрый С 2A44 FastTOP с ускоряющей добавкой А 2A14 SpeedADD.

**Свойства:** • Сокращение времени сушки

		<b>2:1+10%</b>	
	<b>Соотношение смешивания</b>	100 объемн. %	С 2A44 Прозрачный лак, быстрый
	<b>Отвердитель</b>	50 объемн. %	Н 2A14 Отвердитель для эмали, быстрый Н 2A24 Отвердитель для эмали, нормальный
	<b>Разбавитель</b>	10 объемн. %	А 2A14 Ускоряющая добавка
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 18-21 с ISO 4: 40-55 с	<b>Жизнеспособность при 20°C</b> 45 мин.

#### Совет по безопасности:

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.



При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

# FastTOP

## С 2А44

### Вариант с ускоряющей добавкой А 2А14 SpeedADD

	 HVLП пистолет	 Пистолет высокого давления
<b>Входное давление</b>	бар	бар
	2	2
<b>Давление атомизации</b>	бар	
	0,7	
<b>Размер сопла</b>		
	1,3-1,5	1,3-1,4
<b>Количество слоев</b>	1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	
<b>Время обдува при 20°C</b>	мин.	
	Без выдержки перед включением сушки.	
<b>Толщина покрытия:</b>	мкм	
	40-60	

#### Сушка



Сушка при 20 °C 1 ч

Сушка при 60 °C 15 мин.



Инфракрасная сушка (коротковолновая) 6 мин.

#### Совет по безопасности:

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии составляют 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

