




MixTOP

С 2А57

Прозрачный лак

Применение:	Advance Series - Лаки для использования с базовой эмалью ONYX HD.
Свойства:	Лак быстрый в приготовлении.
Примечания:	Выбирайте отвердитель в соответствии с окружающей температурой и размером окрашиваемой детали.

Содержание сухого остатка	54 %
Плотность	0,9-1,05 g/cm ³
Температура хранения	5-45 °C

	2:1		
	Соотношение смешивания	100 объемн. %	С 2А57 Прозрачный лак
	Отвердитель	50 объемн. %	Н 2А14 Отвердитель для эмали, быстрый Н 2А24 Отвердитель для эмали, нормальный Н 2А34 Отвердитель для эмали, медленный
	Вязкость 20°C	DIN 4: 19-23 с ISO 4: 45-60 с	Жизнеспособность при 20°C 2 ч

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

MixTOP

С 2А57

Прозрачный лак


HVLP пистолет

Пистолет высокого давления

Входное давление	бар	2	2
Давление атомизации	бар	0,7	
Размер сопла		1,3-1,5	1,3-1,4
Количество слоев		1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	
Время обдува при 20°C	мин.	Без выдержки перед включением сушки.	
Толщина покрытия:	мкм	40-60	
Инструкция по покраске		Альтернативно: 2 слоя с межслойной выдержкой прилб. 3-5 мин.	

Сушка


Сушка при 20 °C 8 ч

Сушка при 60 °C 30 мин.

Инфракрасная сушка (коротковолновая) 10 мин.

Примечания Время сушки может быть изменено путем выбора отвердителя и нанесения.

Замечания Финишные операции после окончания сушки и остывания.

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянию максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

