

AirTOP

С 2А40

Прозрачный лак, воздушной сушки

Применение:	Лак серии Advance для базовых красок ONYX HD.
Свойства:	Лак воздушной сушки для наивысшей производительности. От ремонта небольших повреждений до окраски всей стороны автомобиля.
Примечания:	Наилучший результат будет достигнут применяя С 2А40 AirTOP, при влажности 20-80% и температуре 15-35°. Обязательно добавлять 5% А 2210 ONYX ACTIVATOR во все слои базовой краски перед нанесением лака С 2А40 AirTOP, включая серые подложки из базовой краски, А 2520 ONYX EASY BLENDER и все стадии при 3-х слойном нанесении. Формулы содержащие НВ 100, НВ 032 HYDROMIX, MIXINGBASE W не могут быть смешаны с А 2210 ONYX ACTIVATOR. Базовая краска должна быть тщательно высушена перед нанесением С 2А40 AirTOP.

Содержание сухого остатка	65 %
Плотность	0,95-1,05 g/cm ³
Температура хранения	5-30 °C
Срок годности	18 месяца

Совет по безопасности:

2004/42/ПВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: ПВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр.

Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования. При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.



AirTOP

С 2А40

Прозрачный лак, воздушной сушки

Применение

Базовая краска, подготовка:



- Шаг 1: Смешать цвет по формуле как обычно, тщательно перемешать.
- Шаг 2: добавить 5% А 2210 ONYX ACTIVATOR и снова немедленно перемешать (Время жизни макс. 30 мин.)
- Шаг 3: Разбавьте как обычно используя НВ 032 HYDROMIX (или НВ 034 HYDROMIX SLOW) и немедленно перемешайте



Базовая краска, нанесение:

- Нанесите, используя стандартное применение ONYX HD.

1:1+20 %

Приготовление лака



Соотношение смешивания

100 объемн. %

С 2А40 Прозрачный лак, воздушной сушки
100 g



Отвердитель

100 объемн. %

Н 2А20 Отвердитель серии Advance
102 g



Разбавитель

20 объемн. %

Р 2А20 Разбавитель серии Advance
18 g



Вязкость 20°C

DIN 4: 12-15 с

Жизнеспособность при 20°C 25 мин.

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр.

Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования. При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

AirTOP

С 2А40

Прозрачный лак, воздушной сушки


HVLP пистолет

Пистолет высокого давления

Входное давление	бар		2
Давление атомизации	бар	0,7	
Размер сопла		1,3	1,2-1,4
Количество слоев			½ + 1
Толщина покрытия:	мкм		40-50
Инструкция по покраске		Без выдержки между слоями	

Сушка



Сушка при 20 °С

От пыли: прим. 10 мин*
 Сборка: прим. 25 мин*
 Сушка: прим. 60 мин*
 * (20°C 55% RH, в зависимости от влажности)

Сушка при 40 °С

25-30 мин.

Замечания

Формулы содержащие тонеры НВ-W нельзя использовать с ONYX ACTIVATOR. Базовая краска должна быть тщательно просушена до перекрытия С 2А40 AirTOP.

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр.

Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования. При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

