

SPEED Finish-R

С 2P45

Вариант с добавкой для воздушной сушки eSense A 2P15 AIR Tune-R



- Применение:** Pioneer Series - eSense прозрачный лак, быстрый С 2P45 SPEED Finish-R с добавкой для воздушной сушки eSense A 2P15 AIR Tune-R.
- Свойства:** Использование А 2P15 AIR Tune-R позволяет достичь состояния поверхности "на отлип" значительно быстрее. Такие характеристики как шлифуемость, полируемость и время готовности к сборке значительно улучшаются.
- Примечания:** Используйте добавку А 2P15 AIR Tune-R только при окружающей температуре > 20°C. Окружающая температура и толщина нанесенного слоя могут оказывать значительное влияние на результат сушки.

		3:1:1	
	Соотношение смешивания	300 объемн. %	С 2P45 eSense прозрачный лак, быстрый
	Отвердитель	100 объемн. %	Н 2P15 eSense отвердитель для эмали, быстрый
	Разбавитель	100 объемн. %	А 2P15 eSense добавка для воздушной сушки
	Вязкость 20°C	DIN 4: 18-22 с ISO 4: 40-55 с	Жизнеспособность при 20°C 30 мин.

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянию максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.





SPEED Finish-R

С 2P45

Вариант с добавкой для воздушной сушки eSense A 2P15 AIR Tune-R



		 HVLP пистолет	 Пистолет высокого давления
Входное давление	бар	2	2
Давление атомизации	бар	0,7	
Размер сопла		1,3-1,5	1,3-1,4
Количество слоев		1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	
Время обдува при 20°C	мин.	Без выдержки перед включением сушки.	
Толщина покрытия:	мкм	40-60	

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии составляют 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.




SPEED Finish-R

C 2P45

Вариант с добавкой для воздушной сушки eSense A 2P15 AIR Tune-R



Сушка

	Сушка при 20 °C 20-30 мин. Окрасочно-сушильная камера в режиме циркуляции воздуха. Готовность к полировке спустя 2-3 ч. Выждете время при комнатной температуре после сушки в сушильной камере.
	Сушка при 40 °C 10-15 мин. **
	Сушка при 60 °C 10 мин. **
Примечания	** Готовность к полировке спустя 1 ч. Выждете время при комнатной температуре после сушки в сушильной камере.



Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимальной составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

