

Область применения

Универсальный лак для нанесения, как на отдельные детали, так и для полной окраски автомобиля.

Дополнительная информация

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 33 % ± 2	Плотность 0.890 – 0.990 г/см ³
Температура хранения мин. 5°C до 45°C	Срок годности 36 месяцев

Применение

Перемешать перед использованием.

Замечание: допускается добавление от 5 до 10% разбавителя BC 020 или BC 030 при работе в условиях высоких температур, при высоком уровне циркуляции воздуха или больших поверхностях.

Подложки / Подготовка поверхности / Очистка







DIAMONTOP MS был разработан для использования с базовыми эмалями DIAMONT или ONYX HD.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015

DIAMONTOP MS



	DIAMONTOP MS H 9000	100% по об. 20% по об.	100 г 21 г
	Вязкость при 20°C: ISO 4: DIN 4:	27 – 32 секунд 15 – 17 секунд	
	Жизнеспособность: 4 часа при 20°C		
	HVLP пистолет Традиционный пистолет	1.3 – 1.5 мм 1.3 – 1.4 мм	0.7 бар внутри дюзы 2.0 – 2.5 бар
	Число слоев: Толщина покрытия: Важно: Включение сушки сразу после нанесения (без выдержки).	1 тонкий + 1 полный слой 50 – 60 мкм	
	Сушка при 20°C: Сушка при 60°C:	Не восприимчив к пыли через 1 час Монтажная прочность через 35 часов Полное отверждение через 24 часа 30 мин.	
	(короткие волны)	8 мин.	

Завершение

Финальные операции после завершения сушки и остывания.

Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.