

### Область применения:

Добавка для ускорения воздушной сушки 2х компонентных грунтов-наполнителей R-M на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

PRIMEFLASH A 2100 разработан только для использования с грунтом-наполнителем PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK

### Дополнительная информация

Использование PRIMEFLASH A 2100 позволяет поверхности более быстро достигать состояния, при котором не происходит прилипание пыли. Также значительно улучшается шлифуемость и готовность к сборке. PRIMEFLASH A 2100 в частности подходит для МКЦ, которые стремятся сократить затраты на энергию и сушат грунт-наполнитель при температуре 20°C. PRIMEFLASH A 2100 поможет сократить время цикла окраски в ОСК. PRIMEFLASH A 2100 также хорошо подходит для локальных ремонтов.

### Технические характеристики

Содержание сухого остатка ~ 1.0%	Плотность 0.820 – 0.920 г/см <sup>3</sup>
Температура хранения мин. 5° до 45°C	Срок годности 36 месяцев

### Применение

Добавка заменяет разбавитель в продукте в той же пропорции как указано в технической документации.





### Подложки / Подготовка поверхности / Очистка:

Как указано в листках технической документации на продукты, в которых используется PRIMEFLASH A 2100.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

## PRIMEFLASH A 2100

	<b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</b> <b>D 70 / D 80</b> <b>PRIMEFLASH A 2100</b> Хорошо перемешать и отфильтровать перед использованием.	100% по об. 25% по об. 25% по об.
	PRIMEFLASH A 2100 сокращает жизнеспособность смеси.	
	Как указано в листках технической документации на продукты, в которых используется PRIMEFLASH A 2100.	
	Число слоев: 2 Толщина покрытия: 50 – 70 мкм	
	Сушка при 20°C	прибл. 40 min.

### Завершение

	Сухая шлифовка P400 – P500
---	----------------------------

### Инструкция по безопасности

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.  
Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.