

2К Грунт-наполнитель – версия с высокой степенью наполнения

Область применения

PROFILLER BLACK (Черный) версия для ремонтов, где необходима большая степень наполнения

Дополнительная информация

При смешивании с PROFILLER WHITE (Белый), вы можете создать неограниченное количество оттенков серого. См. Концепт оттенков серого для определения наиболее подходящего оттенка серого для соответствующей базовой эмали. SPEEDFLASH / SPEEDFLASH S не могут быть использованы в версии с высокой степенью наполнения.

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 76 % ± 2	Плотность 1.620 – 1.720 г/см ³
Температура хранения мин. 5°C до 45°C	Срок годности 24 месяца

Применение

Тщательно перемешать перед использованием.
Выдержка между слоями до поматовения, без выдержки перед включением сушки.

Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

Очистка с PK 700 или PK 900.
Шлифовка (сталь с P80, алюминий с P150-P180, гальванизированная сталь и старое ЛКП, стойкое к воздействию растворителя с P240).
Очистка с PK 1000.

Загрунтуйте большие открытые участки голого металла с EUROFILL перед нанесением наполнителя.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

PROFILLER BLACK



	PROFILLER BLACK (Черный) D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100% по об. 25% по об. 25% по б.	100 г 14 г 13 г
	Вязкость при 20°C: ISO 4: DIN 4:	50 – 65 секунд 20 – 24 секунд	
	Жизнеспособность: 1 час при 20°C		
	HVLP пистолет Традиционный пистолет	1.7 – 1.9 мм 1.6 – 1.8 мм	0.7 бар внутри дюзы 2.0 – 2.5 бар
	Число слоев: Толщина покрытия:	3 – 4 100 – 200 мкм	
	Сушка при < 20°C: Сушка при 60°C:	Всю ночь 40 мин.	

Завершение

	Сухая с P400
	Мокрая с P800

Инструкция по безопасности

2004/42/IIВ(cII)(540)539: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.cII) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 540 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 539 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.