

Лак стойкий к царапинам

Область применения

Лак для ремонта автомобилей с заводскими покрытиями стойкими к царапинам.

Дополнительная информация

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 48 % ± 2	Плотность 0.940 – 1.040 г/см ³
Температура хранения мин. 5°C до 45°C	Срок годности 36 месяцев

Применение

Замечание: Используйте медленный разбавитель SC 880 при температурах выше 25°C или при окраске больших поверхностей.






Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

SUPREMECLEAR разработан для использования с базовыми эмалями DIAMONT и ONYX HD.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015



	SUPREMECLEAR H 9000 SC 850	100% по об. 25% по об. 25% по об.	100 г 27 г 22 г
	Вязкость при 20°C: ISO 4: DIN 4:	28 – 32 секунд 16 – 17 секунд	
	Жизнеспособность: 4 часа при 20°C		
	HVLP пистолет Традиционный пистолет	1.3 – 1.5 мм 1.3 – 1.4 мм	0.7 бар внутри дюзы 2.0 – 2.5 бар
	Число слоев: Толщина покрытия:	2 60 мкм	
	Сушка при 60°C	30 мин.	
	(короткие волны)	8 мин.	

Завершение

Финальные операции после завершения сушки и остывания

Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.