



CARIZZMA EFFECT POWDER

Описание продукта

Порошки CARIZZMA EFFECT POWDER входят в систему водорастворимых базовых красок ONYX HD. Специфический визуальный эффект создается CARIZZMA EFFECT POWDER изменением оттенка цвета под разными углами обзора. Порошки CARIZZMA EFFECT POWDER могут добавляться непосредственно в ONYX HD (см. Варианты 1 и 2). Также CARIZZMA EFFECT POWDER могут всыпаться в НВ 100 (см. Вариант 3) и наноситься поверх ONYX HD. При такой системе окраски цвет ONYX HD полностью изменяется. Интенсивность оттенка зависит от количества добавления CARIZZMA EFFECT POWDER и от толщины нанесенного слоя. В любом варианте применения полученные цвета обладают свойством интерференции и прекрасным визуальным эффектом.

Порошки CARIZZMA EFFECT POWDER представлены в следующих наименованиях:

PF 18 Arctic Ice
PF 54 Opal Marine
PF 65 Golden Emerald
PF 85 Extreme Bronze

Системы окраски

Вариант 1: Порошки CARIZZMA EFFECT POWDER в цветовых формулах CZ-...
Вариант 2: ONYX HD с персонально вами выбранными порошками CARIZZMA EFFECT POWDER, т.н. "Индивидуальная версия цвета"
Вариант 3: Смола НВ 100 с порошками CARIZZMA EFFECT POWDER



CARIZZMA EFFECT POWDER

Рекомендации:

- Обратитесь к технической документации “CARIZZMA Подготовка поверхности”.
- Если вы планируете проводить многоцветную окраску, и вам придется прибегать к частой маскировке, не забывайте добавлять ONYX HD ACTIVATOR в грунтовый или базовый слой ONYX HD для оптимизации твердости покрытия и его стойкости к малярной ленте.

Пропорции смешивания:

ONYX HD солид-цвета*	100 (объем)	0.1 л
ONYX HD ACTIVATOR	5 (объем)	5 г
HYDROMIX	60-80 (объем)	60-80 г

Добавить ONYX HD ACTIVATOR и тщательно перемешать.

Добавить HYDROMIX и тщательно перемешать.

Снова перемешать непосредственно перед нанесением.

Жизнеспособность: 1 час (max.) при 20°C

Пауза: До матовости после каждого слоя.

Сушка: 20 мин. при 60°C (перед оклейкой)

* ONYX HD солид-цвета не подходит для добавления в формулы, содержащие красные пигменты waterborne dispersions CB76O, CB86R или CB 83R

- Тщательно перемешивайте приготовленную краску не только до и после добавления HYDROMIX SLOW, но и после насыпания порошков CARIZZMA EFFECT POWDER в HB 100.
- Чем больше CARIZZMA EFFECT POWDER вы добавите, тем интенсивнее получится визуальный эффект.
- Не наносите эффектный слой с CARIZZMA EFFECT POWDER! Специфика характеристик CARIZZMA EFFECT POWDER подразумевает нанесение мокрыми слоями для достижения требуемого визуального эффекта.
- Не шлифуйте слой базовой краски с CARIZZMA EFFECT POWDER.
- **Обратите внимание:** Крайне важно выдерживать рекомендуемую в TDS толщину наносимого слоя базовой краски.

2004/42/IB(d)(420)419:

Европейское законодательство лимитирует содержание летучих органических компонентов в этом продукте (категория IIB.d) 420 граммами VOC на литр RFU. Содержание VOC- компонентов в этом продукте - 419 г/л.



CARIZZMA EFFECT POWDER

Порошки CARIZZMA EFFECT POWDER в цветовых формулах CZ-...

Вариант 1

Подложка: ONYX HD CARIZZMA
 Базовый слой: Порошки CARIZZMA EFFECT POWDER по формулам из каталога CARIZZMA
 Прозрачный лак: CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP (Двукратное нанесение с промежуточным шлифованием P500 / P1000)

	Пропорции смешивания	<p>Подложка:</p> <p>ONYX HD CARIZZMA 100 (объем) HYDROMIX 60 (объем)</p> <p>Приготовьте подложку из ONYX HD по формуле и тщательно перемешайте после взвешивания. Добавьте HYDROMIX и снова перемешайте. Профильтруйте перед нанесением.</p> <hr/> <p>Базовый слой с порошками CARIZZMA EFFECT POWDER:</p> <p>ONYX HD слить по формуле и перемешать CARIZZMA EFFECT POWDER слить по формуле и перемешать</p> <p>Влить HYDROMIX SLOW 100 (об.) : 60 (об.) и тщательно перемешать . Внимание: Профильтровать ситом с размером ячейки не менее 300µm. Удалить из краскопульты микрофильтр перед нанесением CARIZZMA EFFECT POWDER.</p>									
	<p>Вязкость RFU</p> <p>Жизнеспособность</p>	<p>42 - 68 секунд ISO 4 при 20°C</p> <p>ONYX HD RFU: 1 неделя в пластиковой таре</p>									
	Краскопульт	<p>HVLP 1.4 – 1.5 mm 0.7 bar на выходе</p>									
	Нанесение	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Подложка</td> <td style="text-align: center;">Базовый слой с CARIZZMA EFFECT POWDER</td> </tr> <tr> <td>К-во слоев:</td> <td style="text-align: center;">2 – 3</td> <td style="text-align: center;">1 – 2 мокрых слоя (Не наносите эффектный слой!)</td> </tr> <tr> <td>Толщина:</td> <td style="text-align: center;">15 – 25 µm</td> <td style="text-align: center;">20 – 25 µm</td> </tr> </table>		Подложка	Базовый слой с CARIZZMA EFFECT POWDER	К-во слоев:	2 – 3	1 – 2 мокрых слоя (Не наносите эффектный слой!)	Толщина:	15 – 25 µm	20 – 25 µm
	Подложка	Базовый слой с CARIZZMA EFFECT POWDER									
К-во слоев:	2 – 3	1 – 2 мокрых слоя (Не наносите эффектный слой!)									
Толщина:	15 – 25 µm	20 – 25 µm									
	Пауза	До матовости после каждого слоя.									

Прозрачный лак: Наносится двукратно с промежуточной шлифовкой P500 / P1000 между нанесениями.

	<p>CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP</p>	Нанести согласно Technical Data Sheet.
--	--------------------------------	--










CARIZZMA EFFECT POWDER


ONYX HD с персонально выбранными порошками CARIZZMA EFFECT POWDER, т.н. “Индивидуальная версия цвета”

Вариант 2

Подложка: ONYX HD
Базовый слой: ONYX HD с индивидуально выбранными порошками CARIZZMA EFFECT POWDER
Прозрачный лак: CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP (Двукратное нанесение с промежуточным шлифованием P500 / P1000)

  	<p>Пропорции смешивания</p>	<p>Подложка:</p> <p>ONYX HD солид-цвета или металлики 100 (объем) HYDROMIX 60 (объем)</p> <p>Приготовьте подложку из ONYX HD по формуле и тщательно перемешайте после взвешивания. Добавьте HYDROMIX и снова перемешайте. Профильруйте перед нанесением ситом с размером ячейки крупнее 190 μm.</p> <hr/> <p>Базовый слой с порошками CARIZZMA EFFECT POWDER:</p> <p>ONYX HD 100 g слить по формуле и перемешать</p> <p>CARIZZMA EFFECT POWDER от 1 до 5 г всыпать по формуле в HB 100 от 3 до 15 г и перемешать</p> <p>(Т.е. смешать HB 100 (3:1) с EFFECT POWDER) Влить HYDROMIX SLOW 100 (об.) : 60 (об.) и сразу же перемешать. Внимание: Профильтровать ситом с размером ячейки не менее 300μm. Удалить из краскопульты микрофильтр перед нанесением CARIZZMA EFFECT POWDER.</p>															
	<p>Вязкость RFU</p> <p>Жизнеспособность</p>	<p>42 - 68 секунд ISO 4 при 20°C</p> <p>ONYX HD RFU: 1 неделя в пластиковой таре</p>															
	<p>Краскопульт</p>	<p>HVLP 1.4 – 1.5 mm 0.7 bar на выходе</p>															
	<p>Нанесение</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Подложка</td> <td style="text-align: center;">Базовый слой с CARIZZMA EFFECT POWDER</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Солидные / Металлики</td> <td></td> </tr> <tr> <td>К-во слоев:</td> <td style="text-align: center;">2 – 3</td> <td style="text-align: center;">1 – 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">+ эффектный</td> <td style="text-align: center;">(Без эффектного слоя!)</td> </tr> <tr> <td>Толщина:</td> <td style="text-align: center;">20 – 25 μm</td> <td style="text-align: center;">12 – 15 μm / 15 – 25 μm</td> </tr> </table>		Подложка	Базовый слой с CARIZZMA EFFECT POWDER		Солидные / Металлики		К-во слоев:	2 – 3	1 – 2		+ эффектный	(Без эффектного слоя!)	Толщина:	20 – 25 μm	12 – 15 μm / 15 – 25 μm
	Подложка	Базовый слой с CARIZZMA EFFECT POWDER															
	Солидные / Металлики																
К-во слоев:	2 – 3	1 – 2															
	+ эффектный	(Без эффектного слоя!)															
Толщина:	20 – 25 μm	12 – 15 μm / 15 – 25 μm															
	<p>Пауза</p>	<p>До матовости после каждого слоя.</p>															

Прозрачный лак: Наносится двукратно с промежуточной шлифовкой P500 / P1000 между нанесениями.

	<p>CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP</p>	<p>Нанести согласно Technical Data Sheet.</p>
---	--------------------------------	---



CARIZZMA EFFECT POWDER

Смола HB 100 с порошками CARIZZMA EFFECT POWDER

Вариант 3

Подложка: ONYX HD

Базовый слой: HB 100 with CARIZZMA EFFECT POWDER

Прозрачный лак: CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP (Двукратное нанесение с промежуточным шлифованием P500 / P1000)

	Пропорции смешивания	<p>Подложка:</p> <p>ONYX HD солид-цвета или металлики 100 (объем) HYDROMIX 60 (объем)</p> <p>Приготовьте подложку из ONYX HD по формуле и тщательно перемешайте после взвешивания. Добавьте HYDROMIX и снова перемешайте. Профильруйте перед нанесением ситом с размером ячейки крупнее 190 μm.</p> <hr/> <p>Базовый слой с порошками CARIZZMA EFFECT POWDER:</p> <p>HB 100 100 g CARIZZMA EFFCET POWDER 0.3 – 5 g (перемешать!)</p> <p>Влить HYDROMIX SLOW 100 (об.) : 60 (об.) и сразу же перемешать. Внимание: Профильтровать ситом с размером ячейки не менее 300μm. Удалить из краскопульта микрофильтр перед нанесением CARIZZMA EFFECT POWDER.</p>															
	<p>Вязкость RFU</p> <p>Жизнеспособность</p>	<p>42 - 68 секунд ISO 4 при 20°C</p> <p>ONYX HD RFU: 1 неделя в пластиковой таре</p>															
	Краскопульт	<p>HVLP 1.4 – 1.5 mm 0.7 bar на выходе</p>															
	Нанесение	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Подложка</td> <td style="text-align: center;">Базовый слой с CARIZZMA EFFECT POWDER</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Солидные / Металлики</td> <td></td> </tr> <tr> <td>К-во слоев:</td> <td style="text-align: center;">2 – 3 1 – 2</td> <td style="text-align: center;">1 – 2 мокрых</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">+ эффектный</td> <td style="text-align: center;">(Без эффектного слоя!)</td> </tr> <tr> <td>Толщина:</td> <td style="text-align: center;">20 – 25 μm 12 – 15 μm</td> <td style="text-align: center;">15 – 25 μm</td> </tr> </table>		Подложка	Базовый слой с CARIZZMA EFFECT POWDER		Солидные / Металлики		К-во слоев:	2 – 3 1 – 2	1 – 2 мокрых		+ эффектный	(Без эффектного слоя!)	Толщина:	20 – 25 μm 12 – 15 μm	15 – 25 μm
	Подложка	Базовый слой с CARIZZMA EFFECT POWDER															
	Солидные / Металлики																
К-во слоев:	2 – 3 1 – 2	1 – 2 мокрых															
	+ эффектный	(Без эффектного слоя!)															
Толщина:	20 – 25 μm 12 – 15 μm	15 – 25 μm															
	Пауза	До матовости после каждого слоя.															

Прозрачный лак: Наносится двукратно с промежуточной шлифовкой P500 / P1000 между нанесениями.

	<p>CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP</p>	Нанести согласно Technical Data Sheet.
--	---------------------------------------	--

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.