

Область применения

Добавка для использования в 2К базовых эмалях и лаках при высоких температурах (> 30°C) и/или при высокой скорости потока воздуха в ОСК (> 0.5 м/с).

Дополнительная информация

Базовые эмали и лаки, смешанные с RETARDER требуют более долгого времени сушки. После полного отверждения, поверхности окрашенные продуктами с использованием RETARDER будут обладать такими же прочностными характеристиками, как и без использования RETARDER.

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 78 % ± 2	Плотность 0.890 – 0.990 г/см ³
Температура хранения мин. 5°до 45°C	Срок годности 24 месяцев

Применение

Тщательно перемешать перед использованием.

Подложки / Подготовка поверхности / Очистка





Как указано в листах технической документации на продукты, в которых используется RETARDER.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательств.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015

RETARDER



	Добавить RETARDER (1% макс) только в верхний слой базовой эмали UNO HD CP или VOC лака.			
	UNO HD CP 100% по об. H 420 25% по об. SC 880 25% по об. RETARDER 1% по об.		или VOC лак DIAMONTCLEAR CP 300% по об. H 420 100% по об. SC 880 100% по об. RETARDER 1% по об.	
	Добавьте 1 - 4% RETARDER в последний слой базовой эмали или лака. Пример для температуры 30°C:			
	UNO HD 100% по об. H 9000 25% по об. SC 880 25% по об. RETARDER 2% по об.		Или лак DIAMONTOP MS 100% по об. H 9000 20% по об. RETARDER 2% по об.	
	Если вы используете RETARDER в первом слое базовой эмали или лака, добавьте удвоенное количество для второго слоя. Пример для температуры 35°C:			
	Первый слой		Второй слой	
	UNO HD 100% по об.	UNO HD 100% по об.	H 9000 25% по об.	H 9000 25% по об.
SC 880 25% по об.	SC 880 25% по об.	RETARDER 1% по об.	RETARDER 2% по об.	
Добавление RETARDER не изменяет жизнеспособность смеси.				
	Как указано в листках технической документации на продукты, в которых используется RETARDER.			
	Межслойная выдержка будет на 5 мин. дольше по сравнению со временем указанным в листках технической документации на продукты, в которых используется RETARDER.			
	Как указано в листках технической документации на продукты, в которых используется RETARDER. Важно: Добавление RETARDER может иметь негативный эффект на начальную твердость покрытия после сушки.			

Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования. При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

