



促进干燥的添加剂

产品类别: **C 5**

应用范围:

AIRFLASH A2140E eSense 只可用于 RAPIDCLEAR C 2570E eSense 清漆。

其它信息

使用 AIRFLASH A 2140E eSense 快干添加剂可缩短达到不粘尘状态所用的时间，打磨性，抛光性及易组性能均可得到显著改善；特别适用为了节约能源而采取板面烘烤温度低于 60°C 的维修站，还可以降低对于喷烤一体化喷漆房及烤房的占用时间；特别适用于小面积修补

技术参数

固体份含量 ~ 1.0%	密度 0.820 – 0.920 克/厘米 ³
储存温度 最低 5°C - 最高 45°C	保质期 12 个月

施工

用该快干添加剂替代产品混合比例中所用到的稀释剂

基材 / 预处理 / 清洁

参照需添加 AIRFLASH A 2140E eSense 的产品的技术说明书

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2018



AIRFLASH A 2140E eSense

	<p>RAPIDCLEAR C2570E eSense H 2550E e Sense AIRFLASH A 2140E eSense 混合均匀，喷涂前过滤</p>	<p>体积比: 300 100 100</p>																	
<p>AIRFLASH A 2140E eSense 快干添加剂会缩短活化时间</p>																			
	<p>参照需添加 AIRFLASH A 2140E eSense 的产品的技术说明书</p>																		
	<p>喷涂层数: 1 ½ 膜厚: 约 50 微米</p>	<p>层间无需闪干</p>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20°C</th> <th>40°C</th> <th>60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAPIDCLEAR C 2570E eSense</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>不粘尘时间</td> <td>20 – 30 分钟*</td> <td>10 – 15 分钟</td> <td>少于 10 分钟</td> </tr> <tr> <td>可抛光时间</td> <td>2 – 3 小时</td> <td>1 小时**</td> <td>1 小时**</td> </tr> </tbody> </table> <p>*喷漆房处于循环风模式下 **烤房中表干后于室温下的等待时间</p>				20°C	40°C	60°C	RAPIDCLEAR C 2570E eSense				不粘尘时间	20 – 30 分钟*	10 – 15 分钟	少于 10 分钟	可抛光时间	2 – 3 小时	1 小时**	1 小时**
	20°C	40°C	60°C																
RAPIDCLEAR C 2570E eSense																			
不粘尘时间	20 – 30 分钟*	10 – 15 分钟	少于 10 分钟																
可抛光时间	2 – 3 小时	1 小时**	1 小时**																

后续工序

表中所示时间后即可进行后续操作

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

