

塑料件的涂装

底漆的混合比例







A 1.6.1

工艺描述

硬质塑料或韧性塑料底材添加底漆柔软剂产品及配比

参照 PREP'ART 前处理工艺 A 1.5 – A 1.6 对塑料底材进行表面处理

硬质塑料底材

	TRANSPARENT SEALER CP D 80 FLEXPRO	300% (体积比) 100% (体积比) 100% (体积比)	100 克 28 克 25 克
	EXTRASEALER WHITE D 70 / D80 FLEXPRO	300% (体积比) 100% (体积比) 100% (体积比)	100 克 23 克 20 克
	EXTRASEALER BLACK D 70 / D80 FLEXPRO	300% (体积比) 100% (体积比) 100% (体积比)	100 克 23 克 21 克
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 100% (体积比) 150% (体积比) 100% (体积比)	100 克 15 克 24 克 13 克
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 100% (体积比) 150% (体积比) 100% (体积比)	100 克 16 克 23 克 14 克
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 100% (体积比) 150% (体积比) 100% (体积比)	100 克 17 克 25 克 14 克

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用用户前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规







R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016

塑料件的涂装

底漆的混合比例

A 1.6.1

硬质塑料底材










	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 100% (体积比) 150% (体积比) 100% (体积比)	100 克 15 克 22 克 13 克
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 100% (体积比) 150% (体积比) 100% (体积比)	100 克 15 克 22 克 13 克
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 100% (体积比) 150% (体积比) 100% (体积比)	100 克 15 克 22 克 13 克
	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100% (体积比) 25% (体积比) 25% (体积比)	100 克 16 克 14 克
	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100% (体积比) 25% (体积比) 25% (体积比)	100 克 16 克 14 克
	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100% (体积比) 25% (体积比) 25% (体积比)	100 克 16 克 14 克

塑料件的涂装

底漆的混合比例

A 1.6.1

韧性塑料底材（聚氨酯发泡底材）

	TRANSPARENT SEALER CP FLEX D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300% (体积比) 50% (体积比) 125% (体积比) 100% (体积比)	100 克 15 克 37 克 26 克
	EXTRASEALER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300% (体积比) 50% (体积比) 125% (体积比) 100% (体积比)	100 克 11 克 29 克 20 克
	EXTRASEALER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300% (体积比) 50% (体积比) 125% (体积比) 100% (体积比)	100 克 12 克 29 克 21 克
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 200% (体积比) 200% (体积比) 100% (体积比)	100 克 30 克 29 克 13 克
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 200% (体积比) 200% (体积比) 100% (体积比)	100 克 32 克 31 克 14 克
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 200% (体积比) 200% (体积比) 100% (体积比)	100 克 34 克 33 克 14 克
	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 200% (体积比) 200% (体积比) 100% (体积比)	100 克 30 克 29 克 13 克
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 200% (体积比) 200% (体积比) 100% (体积比)	100 克 30 克 29 克 13 克
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% (体积比) 200% (体积比) 200% (体积比) 100% (体积比)	100 克 30 克 29 克 13 克

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品