

# AGILIS BLENDER

## A 2530 驳口水

- 应用:** 驳口水 A 2530 用作特殊效果颗粒颜色驳口喷涂区域的调整。当底色漆喷涂在驳口区域，重叠喷涂部分的效果颜料颗粒不能与底层漆膜很好融合,如果先在驳口喷涂区域喷涂 A 2530 驳口水，然后喷涂底色漆，那么重叠区域的颜料颗粒能与原漆膜融为平滑漆膜层。避免效果颜料可能留下的痕迹。
- 特性:** A 2530 驳口水是开罐即用，不需要另加稀释剂
- 注意:** A 2530 驳口水不需要闪干，立即进行驳口喷涂。  
在高温或干燥环境施工时，用 A 2530X 替代 A 2530, 同时使用 X 系列清漆和稀释剂。



### Paint System

详细信息请参考R-M INFO 的"AGILIS" 或产品施工工艺

开罐即用，使用前摇匀。



HVLP 喷枪



兼容喷枪

喷涂气压	巴	2
喷嘴尺寸		1.3-1.4
喷涂层数		湿碰湿喷涂 1 湿喷+1 效果层
闪干时间 20°C	分钟	A 2530 驳口水不需要闪干，立即进行驳口喷涂。
膜厚	微米	10-15
施工提示		喷涂压力 = 入口压力 其设置根据生产厂家提供的信息进行, 更多详细信息请参考 “BASIC KNOWLEDGE – BODYSHOP EQUIPMENT”

### 安全指引:

**2004/42/IIIB(d)(420)249:** 欧盟标准对这类产品的VOC 限量是不超过 420 克/升。此产品的 VOC 是 249 克/升。

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用用户前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从RM 网站www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

