

温度表

不同环境下固化剂/稀释剂的搭配

D 5

环境温度不同，喷涂板件的大小不同，搭配使用的固化剂和稀释剂产品也不同，下表中的固化剂和稀释剂的使用搭配针对全车整喷，对板件修补，请选择低一级温度的推荐产品

	GLOSSCLEAR C 2560 EVERCLEAR C 2550 EXTREMECLEAR C 2580	RAPIDCLEAR C 2570	EASYCLEAR C 2510
	3:1:1	3:1:1	4:1
喷涂粘度 ISO 4 / 20°C	40 – 55 秒	40 – 55 秒	40 – 50 秒
喷涂粘度 DIN 4 / 20°C	18 – 21 秒	18 – 21 秒	18 – 20 秒
15°C 以上	H 2550 R 2100 R 2200	H 2550 R 2100	H 2550
20°C 以上	H 2500 R 2200 R 2300	H 2550 R 2100 R 2200	H 2500
25°C 以上	H 2500 R 2300	H 2550 R 2200	H 2520
30°C 以上	H 2520 R 2300	H 2500 R 2300	

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从RM网站www.rmpaint.com或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 07/21016

