

技术说明

ONYX HD



DB 403 原厂黑

产品类别: **C 3.1**

应用范围

ONYX HD 水性原厂黑底色漆

其它信息

技术参数

固体份含量 38 % ± 2	密度 0.930 – 1.030 克 / 厘米 ³
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 36 个月

施工

新开罐色母后必须先用调漆尺搅匀，再于调漆机上搅拌 15 分钟。调漆机上的所有色母每天都需开机搅拌两次，每次 15 分钟

基材 / 预处理 / 清洁

PK 2000

P400 打磨（打磨中涂漆和固化完全/耐溶剂的旧漆膜）

PK 2000

或：喷涂于已喷涂湿碰湿中涂或底漆之上

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016



	ONYX HD 底色漆	HB 002	71.5% (体积比)	71.5 克
		DB 403	28.5% (体积比)	28.5 克
	HYDROMIX		60.0% (体积比)	60.0 克
	将 HB 002 和 DB 403 混合均匀，再加入 HYDROMIX 水性漆调整剂，再次搅拌均匀，喷涂前过滤			
	20°C 粘度: ISO 4 杯: 52 - 68 秒 DIN 4 杯: 20 - 25 秒			
	活化时间: DB 403 配方混合物: 密封塑料容器内 6 个月 DB 403 可施工油漆: 密封塑料容器内 1 周			
	HVLP 喷枪	1.4 - 1.5 毫米	雾化气压 0.7 巴	
	喷涂层数: 膜厚:	素色漆 2 20 微米		
	干燥时间受气候及设备的影响 20°C 干燥: 约 15 分钟 60°C 干燥: 约 10 分钟 + 冷却时间			
	第一层: 第二层:	室温下闪干至哑光 表面温度 40 - 50°C (最高 60°C) 至哑光 + 冷却时间		

后续工序

喷涂推荐使用的清漆。按照规定时间干燥后，可在此漆膜上再次喷涂同类产品或其他 ONYX HD 底色漆

安全指引

2004/42/II B(d)(420)419: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420 克/升，此产品的 VOC 是 419 克/升

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品