

促进底漆干燥的添加剂

产品类别：**C 5**

应用范围

R-M 双组分底漆，喷涂于垂直表面和水平表面时所用的干燥添加剂。

A 2100 底漆快干添加剂只可用于 PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK

其它信息

使用 PRIMEFLASH A 2100 底漆快干添加剂可缩短达到不粘尘状态所用的时间，打磨性及易组装性能均可得到显著改善；特别适用为了节约能源而采取 20°C 室温干燥的维修站，还可以降低对于喷烤一体化喷漆房及烤房的占用时间；特别适用于小面积修补

技术参数

固体份含量 ~ 1.0%	密度 0.820 – 0.920 克 / 厘米 ³
储存温度 最低 5°C - 最高 45°C	保质期 36 个月

施工

用该快干添加剂替代产品混合比例中所用到的稀释剂

基材 / 预处理 / 清洁





参照需添加 PRIMEFLASH A 2100 的产品的技术说明书

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



PRIMEFLASH A 2100

	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK D 70 / D 80 PRIMEFLASH A 2100 混合均匀，喷涂前过滤。	体积比 100% 25% 25%
	PRIMEFLASH A 2100 底漆快干添加剂会缩短活化时间	
	参考需添加 PRIMEFLASH A 2100 的产品的技术说明书	
	喷涂层数: 膜厚:	2 50 - 70 微米
	干燥, 20°C	约 40 分钟

后续工序

	干磨 P400 - P500
---	----------------

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。