

# 技术说明

## PUR BLACK DIAMONT D403



原厂黑色底色漆

产品类别: **C 3.2**

### 应用范围

用于汽车修补体系的纯黑底色漆成品漆

### 其它信息

### 技术参数

固体份含量 25 % ± 2	密度 0.870 – 0.970 克 / 厘米 <sup>3</sup>
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 24 个月

### 施工

使用前充分搅拌均匀

新开罐色母后必须先用调漆尺搅匀，再于调漆机上搅拌 15 分钟。调漆机上的所有色母每天都需开机搅拌两次，每次 15 分钟

### 基材 / 预处理 / 清洁

PK 700 或 PK 2000

P400 砂纸打磨（打磨中涂漆或耐溶剂的旧漆膜）

PK 700 或 PK 2000

或：喷涂于已喷涂湿碰湿中涂或底漆之上






技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016



# 技术说明

## PUR BLACK DIAMONT D403

	DIAMONT D 403 BC 020	100% (体积比) 60% (体积比)	100 克 53 克
	20°C 粘度: ISO 4 杯: DIN 4 杯:	40 秒 18 秒	
	活化时间:	20°C 24 小时	
	HVLP 喷枪 兼容喷枪	1.3 – 1.5 毫米 1.3 – 1.4 毫米	雾化气压 0.7 巴 2.0 巴
	喷涂层数: 膜厚:	2 20 微米	
	20°C 干燥:	15 分钟	

### 后续工序

闪干之后，湿碰湿喷涂 R-M 清漆

### 安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品