



干燥促进剂

产品类别: **C 5**

应用范围

R-M 双组分 VOC 版标准清漆与 R-M 双组分标准清漆喷于垂直表面时所用的干燥促进剂

其它信息

该超快干燥促进剂亦可用于缩短 PERFECTFILLER 快干填充中涂底漆及 EXTRASEALER 湿碰湿中涂底漆的干燥时间；可提高混合物的化学活性，减少打磨，抛光或组装前的等待时间，特别适用为了节约能源而采取板面烘烤温度低于 60°C 的维修站；特别适合小面积修补

技术参数

固体份含量 ~ 1.0 %	密度 0.820 – 0.920 克 / 厘米 ³
储存温度 最低 5°C - 最高 45°C	保质期 36 个月

施工

SPEEDFLASH S 超快干燥促进剂的用量即为标准配比中稀释剂的用量

基材 / 预处理 / 清洁

参照需要添加 SPEEDFLASH S 超快干燥促进剂的产品技术说明书

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016



SPEEDFLASH S

	R-M VOC 300%	R-M VOC 300%	
	H 2550 / H 2500 100%	H 420 固化剂 100%	
	SPEEDFLASH S 超快干燥促进剂 100%	SPEEDFLASH S 超快干燥促进剂 100%	
	混合均匀，喷涂前过滤	混合均匀，喷涂前过滤	
	PERFECTFILLER 100%	EXTRASEALER 300%	
	D 70 / D 80 25%	D 80 / D 70 100%	
	SPEEDFLASH S 25%	SPEEDFLASH S 100%	
	混合均匀，喷涂前过滤	混合均匀，喷涂前过滤	
SPEEDFLASH S 超快干燥促进剂会缩短产品的活化时间			
	参照需添加 SPEEDFLASH S 超快干燥促进剂的产品技术说明书		
	参照需添加 SPEEDFLASH S 超快干燥促进剂的产品技术说明书		
	CRYSTALCLEAR CP	40°C 30 分钟	50°C 25 分钟
	DIAMONTCLEAR CP	30 分钟	25 分钟
	STARLUX CP	30 分钟	25 分钟
	按照规定时间干燥冷却后若干小时或静置过夜后进行抛光整理		
	RAPIDCLEAR C 2570*	20°C 3 - 4 小时	40°C 30 分钟
	EVERCLEAR C 2550	4 小时	60°C 10 - 15 分钟
	GLOSSCLEAR C 2560	4 小时	30 - 45 分钟
	* 60°C 打磨性能更好		15 - 20 分钟
	PERFECTFILLER 白 / 灰 / 黑中涂:	20°C 1.5 小时	60°C: 10 分钟
	EXTRASEALER 白 / 黑中涂:	10 分钟.	/

后续工序

20°C 干燥 30 分钟后，喷有 EXTRASEALER 白色 / 黑色湿碰湿中涂底漆的表面需要进行轻微打磨处理。

若干燥时间超出规定时间的 20 分钟以上，湿碰湿中涂底漆的表面需要进行粗磨处理

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品